

GLIMS® HeadPrimeГрунт

Грунтовка-концентрат 1:5

сканируй qr-код



подробнее на сайте



Полимерная грунтовка концентрат для укрепления поверхности, для внутренних и наружных работ. Выпускается по ТУ 5775-007-40397319-2004 № Г-7011.

- Для наружных и внутренних работ
- Сокращает расходы на транспортировку и хранение
- Глубоко проникает, укрепляет и обеспыливает основание
- Укрепление слабых оснований в 1 слой
- Водостойкая
- Обеспечивает безупречное сцепление между отделочными материалами
- Снижает впитывающую способность основания
- С антисептиком, предотвращает появление и развитие грибка
- Сохраняет высокую паропроницаемость основания

GLIMS

Область применения

Грунтовка-концентрат GLIMS®HeadPrimeГрунт 1:5 влагостойкая с антисептиком, для укрепления и обеспыливания впитывающих оснований из бетона, пено – газобетона, газосиликата, кирпичной кладки, штукатурок, ГКЛ, ГКЛВ и ГВЛ, наливных оснований на цементной и гипсовой основе. Применяется перед укладкой штукатурок, шпатлёвок, плиточных клеев, наливных полов, декоративных финишных покрытий, поклейкой обоев и окраской. Разбавление водой до соотношения 1:5. Для наружных и внутренних работ.

Подготовка основания

При обработке поверхности раствором температура основания и окружающего воздуха должна быть от +5 °C до +35 °C.

Очистить поверхность от рыхлых слоев и загрязнений. При работе соблюдайте требования СНиП и производственную гигиену.

Приготовление раствора

Упаковку GLIMS®HeadPrimeГрунт вскрыть, перемешать и приготовить раствор в пропорции: см. таблицу "Пропорции разведения концентрат: вода".

Нанесение материала

Приготовленный раствор нанести с помощью кисти, валика или распылителя по всей поверхности

основания. При необходимости сильно впитывающие основания обработать дважды. При обработке горизонтальных оснований избегать образования луж. Все последующие операции проводить только после полного высыхания раствора.

Состав

Вода, полимерное связующее, модифицирующие добавки.

Эксплуатация

Температурный диапазон эксплуатации от -50 до +70 °C. Материал экологически безопасен в применении.

Транспортировка и хранение

Транспортировать в условиях, обеспечивающих целостность упаковки. Хранить в условиях, обеспечива-

ющих целостность упаковки при температуре от +5 до +35 °C, защищать от замораживания и прямого воздействия солнечных лучей. Срок хранения 12 месяцев.

Утилизация

Неиспользованный материал необходимо утилизировать как строительные отходы.

Упаковка

Пластиковые канистры 1 и 10 кг.

Цвет	белый
Вид дисперсии	акрилатная
Расход раствора, кг/м²	0,08-0,2
Время высыхания, часов	2
Температура укладки мин/макс °C	от +5 до +35
Температура эксплуатации мин/макс, °C	от -50 до +70
Плотность, г/см³	1,0-1,05

Характеристики

