

GLIMS® HANDY CEMENT

Ремонтная смесь цементная быстротвердеющая

класс
R3



Смесь сухая ремонтная мелкозернистая быстротвердеющая тиксотропного типа

- Высокопрочная
- Пластичная и удобна в применении
- Высокая адгезия (прочность соединения с основанием)
- Универсальна в применении - фасады, бассейны, балконы, крыши, ступени и пр.
- Морозостойкая
- Гладкая поверхность
- Короткое время набора свойств

GLIMS

Область применения

Ремонтная тиксотропная безусадочная смесь GLIMS®PRO HANDY CEMENT для срочного ремонта разрушений глубиной от 2 до 30 мм на вертикальных, наклонных и горизонтальных поверхностях. Применяется на цементных бетонах, цементных штукатурках, кирпичной кладке и натуральном камне.

Подготовка основания

При нанесении и отверждении материала температура основания и окружающего воздуха должна быть от +5 °C до +35 °C.

Поверхность должна быть прочной, очищенной от пыли, краски, масляных пятен и прочих загрязнений. Локальные дефекты по контуру углубить до минимальной толщины укладки раствора 2 мм. Подготовленную поверхность обработать грунтом GLIMS® PrimeГрунт, GLIMS® DeepPrime Грунт или раствором грунтовки-концентрата GLIMS® HeadPrime Грунт 1:5 или GLIMS® GoldPrime Грунт 1:10.

Приготовление раствора

Сухую смесь засыпать в емкость с чистой водой из расчета 0,16-0,17 л воды на 1 кг сухой смеси и тщательно перемешать строительным миксером до однородного состояния без комков. Использовать раствор не позднее 10 мин после приготовления.

Нанесение материала

Готовую растворную смесь укладывать на подготовленное основание кельмой или шпателем с последующим приданием необходимой формы. Материал быстро теряет подвижность и набирает прочность. Приготавливать раствор необходимо объеме, который будет израсходован в течении 10 минут. Дальнейшие работы можно производить через 2 часа. При работе соблюдайте требования СНиП и производственную гигиену.

Эксплуатация

Материал экологически безопасен в применении и эксплуатации. Температурный диапазон эксплуатации от -50 до +70 °C.

Транспортировка и хранение

Транспортировать и хранить в условиях, обеспечивающих целостность упаковки. Гарантийный срок хранения в неповрежденной и невскрытой упаковке – 12 месяцев со дня изготовления.

Утилизация

Сухую смесь и затвердевший материал необходимо утилизировать как строительные отходы.

Расход

1,8-1,9 кг на 1м² при толщине слоя 1 мм.

Температурный режим

Температура укладки от +5 до +35 °C
Температура эксплуатации от -50 до +70 °C

Упаковка

Ведро 1 кг.

Цвет	серый
Основа (вяжущее)	цемент
Максимальная фракция заполнителя, мм	0,5
Жизнеспособность смеси, мин	10
Количество воды на 1 кг сухой смеси, л	0,16-0,17
Толщина нанесения (min/max), мм	2-30
Прочность при сжатии не менее, МПа	30
Адгезия к основанию не менее, МПа	1,5
Расход при толщине 1 мм, кг/м²	1,8-1,9

Характеристики

