

сканируй qr-код



подробнее на сайте

GLIMS® GypSlot

Шпатлевка высокопрочная для швов ГКЛ и ГВЛ



Смесь сухая шпатлевочная финишная на гипсовом вяжущем, ручного нанесения для внутренних работ

- Не требует использования армирующих лент на швах ГКЛ, ГКЛВ и ГВЛ
- Легкое приготовление раствора, без комков
- Создает идеально гладкую поверхность
- Подходит для сплошного шпатлевания стен и потолков
- Высокопрочная
- Трециностойкая
- Легко шлифуется
- Безусадочная

Область применения

Шпатлевка GLIMS® GypSlot гипсовая белая высокопрочная для заделки швов без серпянки, для монтажа штучных элементов и защитных уголков в сухих и умеренно влажных помещениях. Для внутренних работ. Наносится на основания из бетона, кирпичную кладку, гипсовые и цементные штукатурки, ГКЛ, ГКЛВ, ГВЛ и асбокементные плиты.

Подготовка основания

При нанесении и отверждении материала температура основания и окружающего воздуха должна быть от +5 °C до +35 °C.

Поверхность должна быть сухой, прочной, очищенной от пыли, краски, масляных пятен и прочих загрязнений. Обязательному грунтованию подлежат кромки листов ГКЛ, ГКЛВ и ГВЛ со снятой фаской и вся поверхность основания. Подготовленную поверхность листовых материалов и впитывающие основания обработать грунтом GLIMS® DeepPrime Грунт или раствором грунтовки-концентрата GLIMS® HeadPrime Грунт 1:5 или GLIMS® GoldPrime Грунт 1:10. Слабо впитывающие основания обработать адгезионной грунтовкой GLIMS® БетоКонтакт.

Приготовление раствора

Сухую смесь засыпать в емкость с водой из расчета 0,43-0,48 л воды на 1 кг сухой смеси (1,72-1,92 л на мешок 4 кг; 6,75-7,5 л на мешок 15 кг) и тщательно перемешать до однородной массы без комков. Раствор следует выдержать 5 минут и повторно перемешать. Раствор находится в рабочем состоянии не более 45 минут после приготовления.

Нанесение материала

Шпатлевание и заполнение швов. Стыки ГКЛ, ГКЛВ и ГВЛ с полукруглой, скошенной и утонченной кромками возможно заполнять без использования армирующей ленты. Порцию готового раствора нанести на поверхность шпателем, вдавить заполняю шов на всю глубину. При использовании армирующей ленты необходимо распределить слой шпатлевки по поверхности, уложить армирующую ленту и вдавить ее шпателем в раствор, а за тем нанести выравнивающий слой шпатлевки.

Сплошное выравнивание. Раствором заполнить крупные дефекты основания, а затем нанести его по всей поверхности и выровнять шпателем. Раствор укладывать толщиной от 0,2 до 5 мм за один слой. Послойную укладку производить с промежуточной сушкой и грунтованием не ранее 24 часов после укладки предыдущего слоя раствора. Шлифовку следует производить после полного высыхания поверхности.

Состав

Гипсовое вяжущее, минеральные наполнители, модифицирующие добавки

Эксплуатация

Температурный диапазон эксплуатации от 0 до +50 °C. Материал экологически безопасен в применении.

Транспортировка и хранение

При транспортировке мешки с сухой смесью следует защищать от повреждения и увлажнения. Срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления в неповрежденной заводской упаковке на деревянных поддонах в сухом помещении.

Утилизация

Сухую смесь и затвердевший материал необходимо утилизировать как строительные отходы.

Упаковка

Бумажные крафт-мешки 20 кг, полипропиленовые мешки 5 кг

Характеристики

Цвет	белый
Толщина нанесения мин/макс, мм	0,2-5 (до 12)
Расход воды на 1 кг сухой смеси	0,43-0,48 л
Жизнеспособность, мин	Не менее 40 минут
Расход смеси при сплошном шпатлевании поверхности при толщине слоя 1 мм	≈1,1 кг/м ²
Расход смеси при шпатлевании швов ГКЛ, ГКЛВ и ГВЛ	≈0,3 кг/м.пог
Прочность сцепления (адгезия) затвердевшего раствора с бетонным основанием	Не менее 0,8 МПа

