

GLIMS® FungiDoctor

Средство от плесени фунгицид-концентрат

сканируй qr-код



подробнее на сайте



Фунгицид-концентрат для обработки заражённых поверхностей, для внутренних и наружных работ. Выпускается по ТУ 20.59.59-018-40397319-2018.

- Уничтожение и профилактика биологических поражений строительных конструкций: грибки, плесень, мхи, водоросли и прочие растительные загрязнения. Ложится на сырые и сухие основания
- Не токсичен, безопасен в работе и эксплуатации
- Не содержит органических растворителей, без запаха
- Глубоко проникает во впитывающие основания

GLIMS

Область применения

Фунгицид-концентрат GLIMS®FungiDoctor эффективное средство от плесени для уничтожения и профилактики грибковых, плесневых, водорослевых, мховых и прочих растительных очагов заражения. Для обработки поверхностей из бетона, натурального и искусственного камня, кирпича, штукатурок, газосиликата, пенобетона, покрытий кровли на битумной или полимерной основе, керамической, бетонной черепицы и прочих.

Подготовка основания

При обработке поверхности пропиткой температура основания и окружающего воздуха должна быть от 0 °С до +35 °С. Рыхлый зараженный материал следует зачистить механическим способом до полного удаления внешних проявлений грибковых, плесневых и прочих биологических поражений. Промыть водой очищенное основание. После промывки необходимо просушить основание до полного высыхания (не менее 24 часов). При работе соблюдайте требования СНиП и производственную гигиену.

Подготовка материала

Упаковку GLIMS®FungiDoctor вскрыть и перемешать.

Нанесение материала

Обработать основание с помощью кисти, валика или

распылителя. Критерием достаточности обработки является наличие единичных подтёков. Если пропитка GLIMS®FungiDoctor сразу впиталась в основание, следует повторно её нанести. Выдержать поверхность до полного высыхания, но не менее 24 часов, после чего можно приступать к дальнейшей отделке. Возможный зеленоватый налет с поверхности убрать механическим способом и/или водой с последующей сушкой.

Эксплуатация

Температурный диапазон эксплуатации от -50 до +70 °С. Материал экологически безопасен в применении.

Транспортировка и хранение

Транспортировать в условиях, обеспечивающих целостность упаковки, защищать от замораживания и прямого воздействия солнечных лучей. Срок хранения

— 12 месяцев со дня изготовления в неповрежденной заводской упаковке в сухом помещении.

Утилизация

Неиспользованный материал необходимо утилизировать как строительные отходы.

Упаковка

Пластиковая канистра 1 кг.

Цвет	полупрозрачный с зеленоватым оттенком
Расход, кг/м²	1,04
Расход раствора, кг/м²	0,1-0,2
Время высыхания, часов	2
Температура укладки мин/макс °С	от 0 до +35
Температура эксплуатации мин/макс, °С	от -50 до +70

Характеристики

