

GLIMS® PRO Cure-A

Пропитка для бетона кюринг

сканируй qr-код



подробнее на сайте



Полимерная грунтовка для закрепления поверхности для внутренних и наружных работ. Выпускается по ТУ 5775-007-40397319-2004 №Г-7010.

- Препятствует испарению воды из свежееуложенного бетона
- Создает оптимальные условия твердения бетона в период набора прочности
- Обеспыливает поверхность бетона
- Повышает устойчивость к истиранию бетонного покрытия
- Не содержит органических растворителей, без запаха

GLIMS

Область применения

Пропитка (кюринг) GLIMS® PRO Cure-A латексная для ухода за свежееуложенным и затвердевшим бетоном. Препятствует испарению воды из бетона и способствует более полной гидратации цемента. Формирует упрочняющий слой, обеспыливает поверхность бетона и повышает его устойчивость к истиранию. Снижает впитывающую способность бетона к маслам и нефтепродуктам, предотвращая его разрушение.

Подготовка основания

При обработке поверхности раствором температура основания и окружающего воздуха должна быть от +5 °C до +35 °C.

Очистить поверхность от рыхлых слоев и загрязнений. При работе соблюдайте требования СНиП и производственную гигиену.

Подготовка материала

Упаковку GLIMS®CURE-A вскрыть и перемешать.

Нанесение материала

Применять при затирке свежееуложенного бетона вместе с упрочнителями GLIMS®TOP 450, GLIMS®TOP 100 или как пропитку готового сухого бетонного покрытия.

При использовании совместно с упрочнителями GLIMS®TOP 450, GLIMS®TOP 100 распылять пульверизатором под лопасти затирочной машины с расходом 0,1 – 0,2 кг/м². В качестве обеспыливающего упрочняющего состава после высыхания бетона наносить кистью, валиком или распылителем с расходом 0,1 – 0,3 кг/м² в зависимости от впитывающей способности основания.

Состав

Вода, полимерное связующее, модифицирующие добавки.

Эксплуатация

Температурный диапазон эксплуатации от -50 до +70 °C. Материал экологически безопасен в применении.

Транспортировка и хранение

Транспортировать в условиях, обеспечивающих целостность упаковки. Хранить при температуре от +5 до +35 °C, защищать от замораживания и прямого воздействия солнечных лучей. Срок хранения — 12 месяцев.

Утилизация

Неиспользованный материал необходимо утилизировать как строительные отходы.

Упаковка

Пластиковая канистра 10 кг.

Характеристики

Цвет	белый
Вид дисперсии	акрилатная
Плотность, г/см³	1,05
Расход, кг/м²	0,1-0,3
Температура укладки мин/макс °C	от +5 до +35
Температура эксплуатации мин/макс, °C	от -50 до +70

