

GLIMS® Handy Fix

Плиточный клей готовый эластичный + гидроизоляция

класс
D2TE

сканируй qr-код



подробнее на сайте



ГОТОВ К ПРИМЕНЕНИЮ!

Плиточный клей готовый эластичный
+ гидроизоляция 2 в 1

- 2 в 1 клей и гидроизоляция в 1 банке
- Легкое нанесение, работы без грязи и пыли
- Безупречная фиксация, адгезия 1,5 Мпа
- Возможна укладка «плитка на плитку»
- Применяется в системе «Тёплый пол»
- Устойчив к температурным перепадам
- Суперэластичный
- Возможно наносить на пластик, дерево и металл

GLIMS

Область применения

Плиточный клей готовый GLIMS® Handy Fix | D2 дисперсионный белый Для быстрого ремонта облицовки стен и пола керамической плиткой, керамическим гранитом, натуральным и искусственным камнем и мозаикой без дополнительной гидроизоляции. в сухих и влажных помещениях Состав предназначен для нанесения на минеральные основания: бетон, кирпич, штукатурки, ГКЛ, ГКЛВ, ГВЛ, стяжки, наливные полы и ранее уложенную плитку Для наружных и внутренних работ

Подготовка основания

При нанесении и отверждении материала температура основания и окружающего воздуха должна быть от +5 °C до +35 °C.

Поверхность должна быть сухой, прочной, очищенной от пыли, краски, масляных пятен и прочих загрязнений. Крупные дефекты поверхности предварительно заделать. Подготовленную поверхность обработать грунтом GLIMS® PrimeГрунт, GLIMS® DeepPrime Грунт или раствором грунтовки-концентрата GLIMS® HeadPrime Грунт 1:5 или GLIMS® GoldPrime Грунт 1:10. При работе соблюдайте требования СНиП и производственную гигиену.

Приготовление раствора

Клеевую массу вскрыть и перемешать миксером до придания ей однородности и подвижности.

Нанесение материала

Раствор нанести на поверхность равномерным слоем и распределить зубчатым шпателем. Плитка прикладывается по месту и легким нажатием вдавливается в клей. Корректировать положение плитки можно в течение 30 минут.

Размер поверхности нанесения клея выбирают из возможности укладки на нее плитки в течение 30 мин. Затирку швов выполнять не ранее чем через 24 часа. Для затирки межплиточных швов использовать водостойкую затирку GLIMS® Fuga.

При использовании в качестве гидроизоляции нанести без пропусков и пустот в 2 слоя с перпендикулярным направлением с промежуточной сушкой 2 часа, общим расходом на 2 слоя до 2-х кг/м².

Эксплуатация

Температурный диапазон эксплуатации от -50 до +70 °C. Материал экологически безопасен в применении.

Транспортировка и хранение

При транспортировке и хранении ведра с клеевой смесью следует защищать от повреждения и прямых солнечных лучей. Защищать от замораживания. Срок хранения 12 месяцев.

Утилизация

Сухую смесь и затвердевший материал необходимо утилизировать как строительные отходы.

Расход

1,6 кг/м² на 1 мм толщины слоя.

Температурный режим

Температура укладки от +5 до +35 °C
Температура эксплуатации от -50 до +70 °C

Упаковка

Пластиковое ведро 1 кг.

Формат плитки

Керамическая плитка, керамический гранит, натуральный камень 1200*1200

Основа (вяжущее)	Полимер
Цвет	Белый
Толщина нанесения мин/макс, мм	1-5
Расход смеси при толщине слоя 1 мм, кг/м²	1,6
Класс клеевой смеси EN 12004	D2TE
Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 суток не менее, МПа	1,5
Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания в водной среде, не менее, МПа	1
Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания при высоких температурах +70°C, не менее, МПа	2,5
Прочность клеевого соединения (адгезия) после циклического замораживания и оттаивания, не менее, МПа	1
Открытое время, мин	30
Время корректировки, мин	30
Время пешей нагрузки не ранее, ч	24
Стойкость к сползанию, не более, мм	0,5
Наибольшая крупность зерен заполнителя, не более, мм	0,3
Способность к смачиванию не менее, мин	30
Морозостойкость, циклов	50

Характеристики

