

GLIMS® Finish-F

Шпатлевка цементная белая финишная

сканируй qr-код



подробнее на сайте



Смесь сухая шпатлевочная финишная на цементном вяжущем, ручного нанесения для внутренних и наружных работ

- Белый цвет
- Атмосферостойкая — водостойкая и морозостойкая
- Создает идеально гладкую поверхность
- Тонкослойная
- Суперпластичная
- Трещиностойкая
- Не требует армирования
- Легко шлифуется
- Экономичная

GLIMS

Область применения

Шпатлевка GLIMS® Finish-F цементная белая для шпатлевания фасадов, стен, потолков и откосов в сухих и влажных помещениях перед окраской, оклейка обоями и декоративными штукатурками. Для наружных и внутренних работ. Наносится на основания из бетона, кирпичную кладку, цементные штукатурки и асбоцементные плиты.

Подготовка основания

При нанесении и отверждении материала температура основания и окружающего воздуха должна быть от +5 °С до +35 °С.

Поверхность основания должна быть сухой, прочной, очищенной от пыли, краски, масляных пятен и прочих загрязнений. Основание обработать грунтовкой GLIMS® DeerPrime Грунт или раствором грунтовок-концентрата GLIMS® HeadPrime Грунт 1:5 или GLIMS® GoldPrime Грунт 1:10. После подготовки основания дождитесь полного высыхания грунта и проверьте качество грунтования. Не допускайте запыления загрунтованных поверхностей. Основания с перепадами более 4 мм предварительно выровнять выравнивающей шпатлевкой Glims® Stukko RF. При работе соблюдайте требования СНиП и производственную гигиену.

Подготовка материала

Содержимое упаковки высыпать в емкость с водой из расчета 0,39-0,41 л воды на 1 кг сухой смеси (7,8-8,2 л на мешок 20 кг). Смесь тщательно перемешать строительным миксером до получения однородной массы без комков. Выдержать 5 минут и повторно перемешать в течение одной минуты. Раствор находится в рабочем состоянии 4 часа после приготовления.

Нанесение материала

Раствором заполнить крупные дефекты основания, а затем нанести его по всей поверхности и выровнять широким шпателем. Раствор укладывать толщиной от 0,2 до 4 мм за один слой. Послойную укладку производить с промежуточной выдержкой и грунтованием не ранее 24 часов после укладки предыдущего слоя раствора. Шлифовку следует производить после полного высыхания поверхности.

Эксплуатация

Температурный диапазон эксплуатации от -50 до +70 °С. Материал экологически безопасен в применении.

Состав

Цементное вяжущее, минеральные наполнители (мрамор молотый), модифицирующие добавки.

Транспортировка и хранение

При транспортировке мешки с сухой смесью следует защищать от повреждения и увлажнения. Срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления в неповрежденной заводской упаковке на деревянных поддонах в сухом помещении.

Основа (вяжущее)	белый
Толщина нанесения мин/макс, мм	0,2- 4
Расход смеси при толщине слоя 1 мм, кг/м ²	1,2
Жизнеспособность, мин	120
Количество воды на 1 кг сухой смеси, л	0,39-0,41
Адгезия не менее, МПа	0,4
Прочность на сжатие не менее, МПа	4,0
Прочность на растяжение при изгибе не менее, МПа	1,0
Марка по морозостойкости, циклов	Fкз50
Температура укладки мин/макс °С	от +5 до +35
Температура эксплуатации мин/макс, °С	от -50 до +70

Характеристики

