GLIMS® DeepPrimeГрунт

Грунтовка глубокого проникновения

сканируй qr-код

подробнее на сайте



Полимерная грунтовка для укрепления поверхности, для внутренних и наружных работ. Выпускается по ТУ 5775-007-40397319-2004 № Г-7011.

- **Для наружных и внутренних работ**
- **Глубоко проникает, укрепляет и обеспыливает основание**
- **Выравнивает впитывающую способность основания**
- **Обеспечивает безупречное сцепление между отделочными материалами**
- **С антисептиком, предотвращает появление и развитие грибка**
- **Сохраняет высокую паропроницаемость основания**

Область применения

Грунтовка GLIMS® DeepPrimeГрунт водостойкая с антисептиком снижает впитывающую способность оснований, не создаёт плёнку на поверхности, связывает пыль, укрепляет поверхность, повышает адгезию материалов к основанию. Применяется перед нанесением штукатурок, шпатлёвок, плиточных клеев, наливных полов и декоративных финишных покрытий на основания из: бетона, пено– газобетона, газосиликата, кирпичной кладки, штукатурок, ГКЛ, ГКЛВ и ГВЛ, наливных оснований на цементной и гипсовой основе. Готовая к применению, не требует добавления воды. Для внутренних и наружных работ.

Подготовка основания

При обработке поверхности грунтовкой температура основания и окружающего воздуха должна быть от +5 °С до +35 °С.
Поверхность должна быть прочной, очищенной от пыли, краски, масляных пятен и прочих загрязнений, удалить разрушенные элементы, цементное молочко с помощью механической обработки согласно требованиям СП 71.13330.2017. При работе соблюдайте требования СНиП и производственную гигиену.

Подготовка материала

Упаковку GLIMS® DeepPrimeГрунт перемешать перед вскрытием.

Нанесение материала

Грунтовку нанести с помощью кисти, валика или распылителя по всей поверхности, избегая образования луж на горизонтальных основаниях. Поверхность с повышенной гигроскопичностью необходимо обработать дважды. Все последующие операции проводить только после полного высыхания грунтовки.

Состав

Водная дисперсия полимеров, модифицирующие добавки.

Эксплуатация

Температурный диапазон эксплуатации от -50 до +70 °С.
Материал экологически безопасен в применении.

Транспортировка и хранение

При транспортировке и хранении допускается 5-кратное замораживание до -40 °С. При замораживании размороз проводить без принудительного нагрева до полного оттаивания материала и перемешать перед применением. Не перегревать выше +35 °С, защищать от прямого воздействия солнечных лучей.
Срок хранения — 12 месяцев.

Упаковка

Пластиковые канистры 10 и 5 кг.

Характеристики

Цвет	белый
Время высыхания	Не более 2 ч
Плотность, г/см³	1,02
Расход на 1м²	от 0,08-0,2 кг в зависимости от впитывающей способности обрабатываемой поверхности.

