

GLIMS® Finish-LightRoom+

Финишная шпатлевка на полимерной основе для внутренних работ



Финишная полимерная шпатлевка супербелая для финишного выравнивания стен и потолков. Для внутренних работ в помещениях с умеренной влажностью.

цвет	белый
максимальная фракция (наполнитель), мм	0,1
количество воды на 1 кг сухой смеси, л	0,30-0,34
толщина нанесения (min/max/частичное выравнивание), мм	0,1/5/8
жизнеспособность, суток	1-7
адгезия (через 7 суток), МПа	0,6
расход при толщине 1 мм, кг	1,2

- Экономичная и сверхпластичная: легко наносится слоями от 0,1 до 5 мм за проход
- Не скатывается, не «задирается», легко заглаживается и шлифуется, позволяет получить идеально гладкую поверхность

- При нанесении последующих слоев не сворачивается
- Паропроницаемая; не подвержена растрескиванию
- Существенно снижает расход краски, совместима со всеми лакокрасочными материалами
- Идеальна для работ с

использованием флизелиновых и стекловолоконных нетканых материалов (возможна окраска через 1–2 суток)

• Экологически чистая, безопасна в применении и эксплуатации

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Наносится на бетонные, газобетонные и оштукатуренные гипсовыми, цементными и известковыми штукатурками основания, асбестоцементные плиты, ГКЛ, ГКЛВ, ГВЛ. Поверхность основания должна быть сухой, прочной, очищенной от пыли, грязи, краски и масляных пятен. Поверхность перед нанесением запрещается олифить, мыловарить и т.п. Пыльные и рыхлые слои рекомендуется удалить с поверхности основания. Очищенную поверхность необходимо обработать грунтом GLIMS®PrimeГрунт или GLIMS®DeepPrimeГрунт с помощью кисти, валика или распылителя. Сильно впитывающие влагу основания (ГКЛ, ГВЛ, гипсовые и известковые штукатурки) обрабатываются дважды. Необходимо дождаться полного высыхания грунта.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

В чистую воду засыпать сухую смесь из расчета 0,32–0,34 л воды на 1 кг сухой смеси (6,4–6,8 л на мешок 20 кг). Если предстоит работа более толстым слоем, следует готовить раствор с минимально разрешенным количеством воды. Для работы тонкими слоями, соответственно, – с максимально разрешенным количеством воды. Смесь необходимо тщательно перемешать с водой до получения однородной массы. Выдержать 5–7 минут и повтор-

но перемешать. Раствор находится в рабочем состоянии 24 часа после замешивания, а в герметично закрытой емкости затворенная шпатлевка сохраняет жизнеспособность на протяжении 7 суток. При загустевании массы в емкости – «оживить» перемешиванием без добавления воды.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Раствор наносится на поверхность широким стальным шпателем слоем необходимой толщины и разглаживается. Толщина наносимого за один прием слоя не должна превышать 5 мм. При частичном выравнивании допускается наносить слой толщиной до 8 мм. Если требуется нанести более толстый сплошной слой, то рекомендуется послойное нанесение с промежуточной сушкой не менее 24 часов. Шлифовку шпатлевки рекомендуется производить через 12–24 часа (в зависимости от толщины наносимого слоя) с момента нанесения ее на поверхность. Если наносится несколько слоев и каждый слой шлифуется, то перед нанесением последующего слоя необходимо полученную поверхность обеспылить и загрунтовать грунтом Glims®PrimeГрунт или GLIMS®DeepPrimeГрунт. Время высыхания одного слоя рекомендуемой толщины при комнатной температуре и нормальной влажности составляет 12–24 часа. Пониженная температура, повышенная влажность, отсутствие

вентиляции увеличивает время сушки. Лакокрасочные покрытия наносятся после полного высыхания шпатлевки (вся поверхность должна быть однородного белого цвета), но не менее чем через 24 часа. Шлифовка последнего слоя шпатлевки, особенно тонкой шкуркой, позволяет получить гладкую зеркальную поверхность. Перед нанесением декоративного покрытия зашпатлеванная поверхность предварительно обрабатывается грунтом. При нанесении и отверждении шпатлевки температура основания и окружающей среды должна быть от +5 до +30 °C.

РАСХОД

1,2 кг/м² на 1 мм толщины слоя.

УПАКОВКА

бумажные крафт-мешки 20 кг (нетто); П/Э мешки 5 кг.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

При транспортировке и хранении мешки с сухой смесью следует защищать от повреждения и намокания. Срок хранения 12 месяцев со дня изготовления. ТУ 5745-010-40397319-2003 № 0370/8