

GLIMS® G-11

Плиточный клей

сканируй qr-код



подробнее на сайте



Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем C0 T

- **Керамический гранит и керамическая плитка до 450x450 мм**
- **Надежная фиксация**
- **Влагостойкий**
- **Трещиностойкий**
- **Позволяет выравнивать перепады до 30 мм**
- **Устойчив к сползанию**

GLIMS

Область применения

Плиточный клей GLIMS® G-11 | C0 T цементный для облицовки стен и пола керамической плиткой и керамическим гранитом формата до 450x450 мм в сухих и влажных помещениях. Позволяет выравнивать перепады локально до 30 мм. Применяется на основаниях: бетон, кирпич, цементные штукатурки, ГКЛ, ГКЛВ, ГВЛ, стяжки и наливные полы. Для внутренних работ.

Подготовка основания

При нанесении и отверждении материала температура основания и окружающего воздуха должна быть от +5 °C до +35 °C. Поверхность должна быть сухой, прочной, очищенной от пыли, краски, масляных пятен и прочих загрязнений. Подготовленную поверхность обработать грунтом GLIMS® PrimeГрунт, GLIMS® DeepPrime Грунт или раствором грунтовок-концентратов GLIMS® HeadPrime Грунт 1:5 или GLIMS® GoldPrime Грунт 1:10. Вертикальные поверхности, имеющие неровности более 20 мм, рекомендуется предварительно (не менее чем за 24 часа) выровнять с помощью штукатурки GLIMS® CS-50, GLIMS® Velur. Горизонтальные поверхности, имеющие неровности более 20 мм, рекомендуется предварительно (не менее чем за 24 часа) выровнять с помощью наливных полов GLIMS® S-Line, GLIMS® S-Base+, GLIMS® CF-40. При работе соблюдайте требования СНиП и производственную гигиену.

Подготовка материала

Содержимое упаковки высыпать в емкость с водой из расчета 0,19-0,22 л воды на 1 кг сухой смеси (4,75-5,5 л на мешок смеси 25 кг) и тщательно перемешать строительным миксером до однородного состояния. Раствор выдержать 10 минут и повторно перемешать. Раствор находится в рабочем состоянии 4 часа после приготовления.

Нанесение материала

Раствор нанести на поверхность равномерным слоем и распределить зубчатым шпателем. Плитку приложить по месту и легким нажатием вдавить в клей. Корректировать положение плитки можно в течение 10 минут. Размер поверхности нанесения клея выбирают из возможности укладки на нее плитки в течение 10 мин. Затирку швов выполнять не ранее чем через 24 часа. Для затирки межплиточных швов использовать водостойкую затирку GLIMS® Fuga.

Эксплуатация

Температурный диапазон эксплуатации от 0 до +50 °C. Материал экологически безопасен в применении.

Расход

1,4 кг/м² на 1 мм толщины слоя.

Транспортировка и хранение

При транспортировке и хранении мешки с сухой смесью следует защищать от повреждения и увлажнения. Срок хранения 12 месяцев.

Утилизация

Сухую смесь и затвердевший материал необходимо утилизировать как строительные отходы.

Упаковка

Бумажные крафт-мешки 25 кг.

Основы (вяжущее)	цемент
Цвет	серый
Толщина нанесения мин/макс, мм	3-20 (локально до 30)
Расход смеси при толщине слоя 1 мм, кг/м²	1,4
Класс клеевой смеси EN 12004	C0 T
Количество воды на 1 кг сухой смеси, л	0,19-0,22
Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 суток, не менее, МПа	0,5
Открытое время, мин	10
Время корректировки, мин	10
Время пешей нагрузки не ранее, ч	24
Стойкость к сползанию, не более, мм	0,5
Наибольшая крупность зерен заполнителя, не более, мм	0,63
Жизнеспособность раствора не менее, мин	240
Водоудерживающая способность не менее, %	98
Влажность, не более, %	0,5
Содержание зерен наибольшей крупности, не более, %	5
Способность к смачиванию не менее, мин	10

Характеристики

