

КАТАЛОГ

гидроизоляция
плиточный клей
смеси для пола
штукатурки
шпатлевки
грунтовки

GLIMS

GLIMS® PRO X5.....	5
GLIMS® PRO WP FLEX 2K.....	6
GLIMS® ВодoStop.....	7
GLIMS® ГидроПломба.....	8
GLIMS® PRO WP CEM Slot.....	9
GLIMS® PRO CMX4.....	10
GLIMS® GreyRezin.....	11
GLIMS® GreenRezin.....	12
GLIMS® ВодoStop ORANGE.....	13
GLIMS® ВодoStop Elastic 1K.....	14
GLIMS® Corner.....	15

КЛЕЕВЫЕ СМЕСИ

GLIMS® OptiFix.....	17
GLIMS® A-60.....	18
GLIMS® A-30.....	19
GLIMS® HiFix.....	20
GLIMS® StrongFix.....	21
GLIMS® WhiteFix.....	22
GLIMS® RealFix.....	23
GLIMS® GreyFix.....	24
GLIMS® G-19.....	25
GLIMS® G-11.....	26

ЗАТИРОЧНЫЕ СМЕСИ

GLIMS® Fuga.....	28
------------------	----

СМЕСИ ДЛЯ ПОЛА

GLIMS® PRO FS TOP 450.....	30
GLIMS® PRO FS TOP 100.....	31
GLIMS® CF-40.....	32

GLIMS® CF-10.....	33
GLIMS® S-Level.....	34
GLIMS® S-Base+.....	35
GLIMS® S-Line.....	36
GLIMS® PRO FS Screed 1K.....	37

ШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИ

GLIMS® VELUR.....	39
GLIMS® TWEED.....	40
GLIMS® CS-50.....	41
GLIMS® PRO DFM ШУБА 2.0.....	42
GLIMS® SATIN.....	43
GLIMS® TS-70.....	44

ШПАТЛЕВКИ

GLIMS® Finish-F.....	46
GLIMS® Optimum.....	47
GLIMS® Stukko-RF.....	48
GLIMS® Plast-R.....	49
GLIMS® GypSlot.....	50
GLIMS® SuperFinish PASTA.....	51
GLIMS® SoftGyps.....	52
GLIMS® WhitePolymer.....	53

ГРУНТОВКИ

GLIMS® GoldPrimeГрунт.....	55
GLIMS® HeadPrimeГрунт.....	56
GLIMS® DeepPrimeГрунт.....	57
GLIMS® HydroPrimer.....	58
GLIMS® ColorPrime	59
GLIMS® PRO Cure-A	60
GLIMS® FungiDoctor.....	61
GLIMS® БетоContact.....	62

**УЖЕ 30 ЛЕТ
НАША ПРОДУКЦИЯ
ВИДИТ БОЛЕЕ
1000 ПРОФЕССИОНАЛОВ
ЕЖЕДНЕВНО**



ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

GLIMS® PRO X5

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ПРОНИКАЮЩАЯ



Смесь сухая гидроизоляционная мелкозернистая поверхностная цементная проникающая для внутренних и наружных работ ДВЗ ГОСТ 34669. Выпускается по ТУ 5745-010-40397319-2003 № 0430/6.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Толщина нанесения мин/макс, мм	1-3
Расход смеси при толщине слоя 1 мм, кг/м²	≈1,5
Адгезия к бетону не менее МПа	1
Марка по морозостойкости, F	50
Жизнеспособность не менее, мин	30
Температура укладки мин/макс °C	от +5 до +35
Температура эксплуатации мин/макс °C	от -50 до +70

Упаковка
Пластиковые
ведра

4 кг

Применяется на цементных бетонных конструкциях, эксплуатирующихся в условиях постоянного воздействия воды или повышенной влажности, в условиях частой смены положительных и отрицательных температур или при воздействии растворов солей, нефтепродуктов или других допустимых агрессивных сред.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Гидроизоляционная смесь проникающего типа от пионера рынка цементной гидроизоляции в России*
- Повышает водонепроницаемость, обеспечивает самозалечивание трещин с раскрытием до 0,4 мм
- Повышает долговечность бетонов в сложных условиях эксплуатации
- Эффективна при прямом и обратном давлении воды
- Бетон с изменёнными свойствами сохраняет паропроницаемость
- Укладывается на влажный бетон

* Первыми в России разработали, наладили выпуск и продажи цементной гидроизоляции



Самая актуальная информация о продукции всегда на нашем сайте

PRO X5


перейти на страницу продукта



ЗАЛЕЧИВАНИЕ
ТРЕЩИН ДО 0,4
ММ



ВОДО-
НЕПРОНИЦАЕМАЯ



ПРОНИКАЮЩАЯ

GLIMS

GLIMS® PRO WP FLEX 2K

ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ
ЭЛАСТИЧНАЯ
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ



Смесь сухая гидроизоляционная мелкозернистая поверхностная цементная для внутренних и наружных работ. Выпускается Сухая смесь — бумажный крафт-мешок 25 кг по ТУ-5745-010-40397319-2003 №0440/09. Жидкий компонент — пластиковая канистра 9,5 кг по ТУ-5745-007-40397319-2004 № Г -7013.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основы (вяжущее)	полимер/цемент
Цвет	серый
Толщина укладки, мм	1-2
Расход на 2 слоя, кг/м²	2-4
Вид выпуска	2-компонентный состав
Жизнеспособность раствора, мин	60
Относительное удлинение при разрыве, %	80
Совместимость с подогревом пола	да
Время полного набора свойств, суток	28
Адгезия к бетону не менее, МПа	1,2
Водонепроницаемость по ГОСТ 12730.5 при прямом/обратном давлении не менее, W	8/0,5
Морозостойкость, циклов	100
Температура укладки мин/макс, °C	от +5 до +35
Температура эксплуатации мин/макс, °C	от -50 до +70

Двухкомпонентная эластичная гидроизоляция GLIMS®PRO WP FLEX 2K на цементно-полимерной основе. Для эффективной гидроизоляции стен, полов и потолков в помещениях с влажными условиями эксплуатации, на балконах, террасах, фундаментах, цоколе, в бассейнах и фонтанах с последующей облицовкой. Для внутренних и наружных работ. Расход 2 – 4 кг/м².

Упаковка
Бумажные крафт-мешки/пластиковые канистры
25/9,5 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бесшовный гидроизоляционный барьер
- Высокая эластичность — перекрывает трещины с раскрытием до 2 мм
- Применяется при постоянном контакте с водой
- Выдерживает 80 м водяного столба
- Высокая адгезия
- Сохраняет целостность гидроизоляционного покрытия
- Легко наносится кистью или шпателем
- Морозостойкая, атмосферостойкая

- Экологически чистый и безопасный материал
- Защищает металл от коррозии
- Сульфатостойкая



Самая актуальная информация о продукции всегда на нашем сайте
WP FLEX 2K
перейти на страницу продукта



ПЕРЕКРЫТИЕ
ТРЕЩИН ДО 2 ММ



ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W8



ВЫСОКАЯ
АДГЕЗИЯ 1,2 МПА

GLIMS® ВОДОSTOP

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ЦЕМЕНТНАЯ ОБМАЗОЧНАЯ

Смесь сухая гидроизоляционная мелкозернистая поверхностная цементная для внутренних и наружных работ. Выпускается по ТУ 5745-010-40397319-2003 № 0430/1.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основы (вяжущее)	цемент
Цвет	серый
Толщина нанесения мин/макс, мм	1-3
Расход смеси, кг/м² при толщине слоя 1 мм	≈1,4
Количество воды на 1 кг сухой смеси, л	0,33 - 0,34
Жизнеспособность раствора, мин	240
Совместимость с подогревом пола	да
Время полного набора свойств, суток	28
Адгезия к бетону не менее, МПа	1,0
Водонепроницаемость по ГОСТ 12730.5 при прямом/обратном давлении не менее, W	8/2
Прочность на сжатие, не менее, МПа	6
Морозостойкость, циклов	75
Температура укладки мин/макс, °C	от +5 до +35
Температура эксплуатации мин/макс, °C	от -50 до +70



Гидроизоляция GLIMS® ВодоStop цементная обмазочная жесткая для создания бесшовного гидроизоляционного барьера на вертикальных и горизонтальных основаниях, не подверженных деформации: фундаменты, подвалы, фасады, цоколи, террасы, балконы, резервуары (в т.ч. с питьевой водой), бассейны, колодцы, а также в условиях повышенной влажности: общественные бани, автомойки, балконы, террасы, кухни, санузлы и прочие.

Упаковка
Бумажные крафт-мешки
18 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА


- GLIMS ВодоSTOP - пионер рынка цементной обмазочной гидроизоляции в России
- Бесшовный гидроизоляционный барьер
- Высокая паропроницаемость – не препятствует выходу паров воды
- Сохраняет целостность гидроизоляционного покрытия
- Легко наносится кистью или шпателем
- Может наноситься на влажные (не мокрые) основания
- Экологически чистый и безопасный материал
- Разрешен контакт с питьевой водой**
- Применяется в системе «Тёплый пол».
- Для постоянного контакта с водой



Самая актуальная информация о продукции всегда на нашем сайте
ВОДОSTOP
перейти на страницу продукта



ЛЕГКОЕ
НАНЕСЕНИЕ



ВНУТРИ/
СНАРУЖИ



ЭКОНОМИЧНЫЙ
РАСХОД



GLIMS® ГидроПломба

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ТЕЧЕЙ



Сухая смесь гидроизоляционная дисперсная цементная для внутренних и наружных работ. Выпускается по ТУ 5745-010-40397319-2003 № 0430/3.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа (вяжущее)	цемент
Цвет	серый
Жизнеспособность раствора, мин	0,5-2
Расход раствора, кг/дм³	≈1,6
Время полного набора свойств, суток	28
Адгезия к бетону не менее, МПа	1,2
Водонепроницаемость по ГОСТ 12730.5 при прямом/обратном давлении не менее, W	8/2
Морозостойкость, циклов	75
Температура укладки мин/макс, °C	от +5 до +35
Температура эксплуатации мин/макс, °C	от -50 до +70

Упаковка
Пластиковые
ведра

0,8 кг

Гидроизоляция GLIMS® Гидропломба цементная для быстрой заделки «живых» напорных течей в строительных конструкциях: подвалах, туннелях, колодцах, резервуарах (в том числе с питьевой водой) и отстойниках. Подходит для гидроизоляции швов, трещин, сопряжений строительных конструкций, вводов трубопроводов. Для применения на минеральных основаниях. Для внутренних и наружных работ.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Гидроизоляция ТОП-1 на OZON.RU по объему продаж в 2022 г*
- Моментальная остановка напорных течей,
- Гидроизоляция для швов колодезных колец и резервуаров с водой, трещин и сопряжений строительных конструкций, вводов трубопроводов и проч.
- Разрешен контакт с питьевой водой
- Легкое применение, простота в работе
- Позволяет работать под водой, под напором воды
- Высокая адгезия к бетону, кирпичу, природному и искусственному камню
- Морозостойкая


*По данным отчетов «Конкурентная позиция» и «Популярные товары» на платформе SELLER.OZON.RU за 2022 г. >



Самая актуальная информация о продукции всегда на нашем сайте
Гидро-Пломба
перейти на страницу продукта



МОМЕНТАЛЬНАЯ
ЛИКВИДАЦИЯ
ПРОТЕЧЕК



ВНУТРИ/
СНАРУЖИ



КОНТАКТ С
ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ

GLIMS® PRO WP CEM Slot

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ШВОВ



Сухая смесь гидроизоляционная мелкозернистая цементная для внутренних и наружных работ. Выпускается по ТУ 5745-010-40397319-2003 №0440/12.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа (вяжущее)	цемент
Цвет	серый
Толщина укладки, мм	10 - 50
Количество воды на 1 кг сухой смеси, л	0,16 - 0,18
Жизнеспособность раствора, мин	30
Расход при размерах штрабы 20x50 мм, кг/м.п.	1,3
Расход раствора, кг/дм³	1,3
Время полного набора свойств, суток	28
Адгезия к бетону, не менее, МПа	0,8
Водонепроницаемость по ГОСТ 12730.5 при прямом/обратном давлении, не менее, W	6/2
Прочность на сжатие, не менее, МПа	25
Морозостойкость, циклов	50
Температура укладки мин/макс, °C	от +5 до +35
Температура эксплуатации мин/макс, °C	от -50 до +70

Упаковка
Пластиковые
ведра

7 кг

Гидроизоляция для швов GLIMS®PRO WP CEM Slot на основе специального цемента, фракционированного песка и полимерных модифицирующих добавок. Тиксотропный безусадочный состав для герметизации вертикальных и горизонтальных швов, стыков, трещин и мест сопряжений в бетонных и сборных железобетонных конструкциях. Для внешних и внутренних работ.


ПРЕИМУЩЕСТВА

- Гидроизоляционная смесь от пионера рынка цементной гидроизоляции в России*
- Надежно герметизирует расшитые швы
- Высокая водонепроницаемость
- Расширяющаяся — сохраняет целостность гидроизоляционного шва
- Высокая адгезия к минеральным основаниям
- Сохраняет паропроницаемость конструкции
- Морозостойкая, атмосферостойкая
- Применяется при постоянном контакте с водой
- Высокая пластичность раствора
- Экологически чистый и безопасный материал
- Защищает металл от коррозии

* Первыми в России разработали, наладили выпуск и продажи цементной гидроизоляции




Самая актуальная информация о продукции всегда на нашем сайте
WP CEM Slot
перейти на страницу продукта



БЕЗУСАДОЧНЫЙ



ВОДО-
НЕПРОНИЦАЕМЫЙ



ПЛАСТИЧНЫЙ

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ДОБАВКА В БЕТОН



Гидроизоляционная добавка в бетон. Выпускается по ТУ 5745-010-40397319-2003 № 0430/7.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Расход на 1 м³ бетона, кг	≈4
Повышение водонепроницаемости при прямом/обратном давлении не менее, W	3
Температура укладки мин/макс, °C	согласно технологии укладки бетонного раствора
Температура эксплуатации мин/макс, °C	от -50 до +70

УПАКОВКА
Пластиковые
ведра

4 кг

Гидроизоляционная добавка в бетон GLIMS®PRO X4 повышает водонепроницаемость, прочность и долговечность бетонов в сложных условиях эксплуатации, позволяет самозалечивать трещины с шириной раскрытия до 0,4 мм.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Повышает водонепроницаемость,
- Обеспечивает самозалечивание трещин с раскрытием до 0,4 мм,
- Повышает долговечность бетона в сложных условиях эксплуатации
- Не требует дополнительной гидроизоляции бетона
- Добавка проста в применении
- Совместима с другими добавками для бетона



Самая актуальная информация о продукции всегда на нашем сайте

CM X4

перейти на страницу продукта



ЗАЛЕЧИВАНИЕ
ТРЕЩИН ДО 4 ММ




ВОДО-
НЕПРОНИЦАЕМАЯ



ЭКОНОМИЧНЫЙ
РАСХОД



УСТОЙЧИВАЯ
К УЛЬТРАФИО-
ЛЕТУ



ВЫСОКО-
ЭЛАСТИЧНАЯ



ЛЕГКОЕ
НАНЕСЕНИЕ

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЭЛАСТИЧНАЯ ПОЛИМЕРНАЯ ДЛЯ КРОВЛИ



Мастика полимерная гидроизоляционная готовая к применению. Выпускается по ТУ 5775-009-40397319-2015 № Г-9015.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Основа (вяжущее)	полимер
Толщина нанесения (мин/макс), мм	0,3/0,5
Расход на 2 слоя, кг/м²	0,9-1,1
Относительное удлинение при разрыве, %	150
Совместимость с подогревом пола	да
Адгезия к бетону не менее, МПа	2
Водонепроницаемость по ГОСТ 12730.5 при прямом/обратном давлении не менее, W	8/0,5
Морозостойкость, циклов	50
Температура укладки мин/макс, °C	от +5 до +35
Температура эксплуатации мин/макс, °C	от -50 до +70

УПАКОВКА
Пластиковые
ведра

4/14кг

Гидроизоляция GLIMS® GreyResin эластичная мастика готовая к применению полимерная на водной основе (остается эластичной от -40 до +70). Для эффективной герметизации плоских и наклонных крыш и конструкций, работающих под воздействием ультрафиолетового излучения. Для оснований: керамическая и бетонная черепица, листовый и волновой шифер, керамический и силикатный кирпич, бетон, цементные штукатурки, металлочерепица и листовый металл с окрасочным покрытием. Для наружных и внутренних работ.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Гидроизоляционная мастика для кровли от пионера рынка эластичной обмазочной гидроизоляции в России*
- Атмосферостойкая с устойчивостью к УФ-излучению
- Однокомпонентная, готовая к применению; легкое нанесение кистью, валиком
- С антисептиком, предотвращает образование мха и других биологических заражений
- 100% водонепроницаемая, может работать под водой в течении всего срока эксплуатации
- Сохраняет высокую эластичность в течение всего срока эксплуатации
- Перекрывает трещины до 1 мм
- Высокая хорошая адгезия к металлам, дереву, пластику.
- Паропроницаема, не вызывает отслоения от основания
- Экологически безопасна, без растворителей
- Создает водонепроницаемую БЕЗШОВНУЮ мембрану



Самая актуальная информация о продукции всегда на нашем сайте

GreyResin

перейти на страницу продукта



GLIMS® GreenRezin

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СУПЕР-ЭЛАСТИЧНАЯ ПОЛИМЕРНАЯ ДЛЯ ПОСТОЯННОГО КОНТАКТА С ВОДОЙ



Мастика полимерная гидроизоляционная готовая к применению. Выпускается ТУ-5772-008-40397319-2011 № Г-9010.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа (вяжущее)	полимер
Цвет	зеленый
Толщина укладки, мм	0,1-0,5
Расход на 2 слоя, кг/м²	0,7-0,9
Относительное удлинение при разрыве, %	300
Совместимость с подогревом пола	да
Адгезия к бетону не менее, МПа	2,5
Водонепроницаемость по ГОСТ 12730.5 при прямом/обратном давлении не менее, W	8/0,5
Морозостойкость, циклов	50
Температура укладки мин/макс, °C	от +5 до +35
Температура эксплуатации мин/макс, °C	от -50 до +70

УПАКОВКА
Пластиковые
ведра

1,3/3,5/7/15 кг

Гидроизоляция GLIMS® GreenRezin супер эластичная мастика полимерная на водной основе готовая к применению. Для эффективной гидроизоляции стен и полов в ванной комнате и туалете, на балконе, террасе, фундаменте, цоколе, в бассейнах и фонтанах с последующей облицовкой. Для постоянного контакта с водой. Для внутренних и наружных работ.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Для постоянного контакта с водой
- Для наружных и внутренних работ
- Однокомпонентная, готовая к применению
- Легкое нанесение кистью, валиком, шпателем
- Лёгкий ремонт дефектов существующего слоя гидроизоляции
- Сохраняет суперэластичность в течение всего срока эксплуатации
- Перекрывает образующиеся в основании трещины до 2,5 мм
- Высокая адгезия к металлу, пластику и дереву.
- Сниженный расход и тонкослойное нанесение
- С антисептиком, предотвращает развитие плесени и грибка
- Подходит для гидроизоляции вводов коммуникаций
- Применяется в системе «Тёплый пол»
- Экологически безопасна, без растворителей, без запаха

- Выдерживает прямое давление воды более 80 м водяного столба
- По поверхности GLIMS®GreenRezin можно выполнять любые отделочные работы:
- укладка плитки, штукатурки, наливных полов, шпатлевание, покраска, укладка стяжки



Самая актуальная информация о продукции всегда на нашем сайте

GreenRezin

перейти на страницу продукта



100% ЗАЩИТА ОТ
ПРОТЕЧЕК



ЛЕГКОЕ
НАНЕСЕНИЕ



ЭКОНОМИЧНЫЙ
РАСХОД

GLIMS® ВодоSTOP ORANGE

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЭЛАСТИЧНАЯ ПОЛИМЕРНАЯ УСИЛЕННАЯ



Мастика полимерная гидроизоляционная готовая к применению. Выпускается по ТУ 5775-009-40397319-2015 № Г-9018.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа (вяжущее)	полимер
Цвет	оранжевый
Толщина укладки, мм	0,2-0,4
Расход на 2 слоя, кг/м²	0,8-1,3
Относительное удлинение при разрыве, %	150
Совместимость с подогревом пола	да
Адгезия к бетону не менее, МПа	1,0
Водонепроницаемость по ГОСТ 12730.5 при прямом/обратном давлении не менее, W	6/0,5
Температура укладки мин/макс, °C	от +5 до +35
Температура эксплуатации мин/макс, °C	от 0 до +70

УПАКОВКА
Пластиковые
ведра

4 кг

Гидроизоляция GLIMS® ВодоStop Orange эластичная полимерная усиленная на водной основе готовая к применению. После высыхания создает бесшовный водонепроницаемый барьер и не требует дополнительного использования гидроленты в местах сопряжений конструкции. Оранжевый цвет улучшает видимость обработанной поверхности. Применяется для устройства эффективной гидроизоляции стен и полов для всех типов помещений. Применяется на минеральные основания перед облицовкой керамической плиткой, керамогранитом, мозаикой, натуральным и искусственным камнем, а также оштукатуриванием, укладкой стяжки и наливными полами. Для внутренних работ.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Улучшенный цветовой индикатор обработанной поверхности за счет суперяркого оранжевого оттенка мастики
- Легкое нанесение в труднодоступных и местах сопряжения конструкций без использования гидроленты
- Однокомпонентная, готовая к применению
- Легко и удобно наносится кистью или валиком
- Создает бесшовный водонепроницаемый барьер
- Сниженный расход и тонкослойное нанесение
- С антисептиком, предотвращает развитие плесени и грибка
- Обладает высокой адгезией к бетону, штукатурке, кирпичу, а также к ГКЛ, ГКЛВ, ГВЛ, пластику и металлу
- Сохраняет высокую эластичность в течение всего срока эксплуатации, перекрывает образующиеся в основании трещины до 2 мм
- Паропроницаемая
- Применяется в системе «Тёплый пол»
- Экологически безопасна, без растворителей



Самая актуальная информация о продукции всегда на нашем сайте

ВодоSTOP
ORANGE


перейти на страницу продукта



100% ЗАЩИТА ОТ
ПРОТЕЧЕК



ПЕРЕКРЫТИЕ
ТРЕЩИН ДО 2 ММ



ТЕПЛЫЙ ПОЛ



GLIMS® ВодоSTOP Elastic 1K

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЭЛАСТИЧНАЯ ПОЛИМЕРНАЯ



Мастика полимерная гидроизоляционная готовая к применению. Выпускается по ТУ 5775-009-40397319-2015 № Г-9018.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа (вяжущее)	полимер
Цвет	аквамарин
Расход на 2 слоя, кг/м²	0,8-1,3
Толщина нанесения мин/макс, мм	0,2-0,4
Адгезия к бетону не менее МПа	1,0
Совместимость с подогревом пола	Да
Водонепроницаемость по ГОСТ 12730.5 при прямом/обратном давлении не менее W	6/0,5
Относительное удлинение при разрыве, %	150
Температура укладки мин/макс, °C	от +5 до +35
Температура эксплуатации мин/макс, °C	от 0 до +70

УПАКОВКА
Пластиковые
ведра

4/14 кг

Гидроизоляция GLIMS® ВодоStopElastic 1K эластичная полимерная на водной основе готова к применению. Применяется для устройства эффективной гидроизоляции стен и полов для всех типов помещений. Применяется на минеральные основания перед облицовкой керамической плиткой, керамогранитом, мозаикой, натуральным и искусственным камнем, а также оштукатуриванием, укладкой стяжки и наливными полами. Для внутренних работ.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Гидроизоляционная мастика от пионера рынка эластичной обмазочной гидроизоляции в России*
- Однокомпонентная, готовая к применению
- Создает бесшовный водонепроницаемый барьер
- Обладает высокой адгезией к бетону, штукатурке, кирпичу, а также к ГКЛ, ГКЛВ, ГВЛ и пластику
- Сохраняет высокую эластичность в течение всего срока эксплуатации
- Перекрывает образующиеся в основании трещины до 2 мм
- С антисептиком, предотвращает развитие плесени и грибка
- Паропроницаемая
- Легко и удобно наносится кистью или валиком
- Применяется в системе «Тёплый пол»
- Экологически безопасна, без растворителей, без запаха




Самая актуальная информация о продукции всегда на нашем сайте

**ВодоSTOP
Elastic 1K**

перейти на страницу продукта



ПЕРЕКРЫТИЕ
ТРЕЩИН ДО 2 ММ



ТЕПЛЫЙ ПОЛ



ЛЕГКОЕ
НАНЕСЕНИЕ

GLIMS® Corner

ВЫСОКОЭЛАСТИЧНАЯ
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ
ЛЕНТА



Гидроизоляционная эластичная лента

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый/серый
Вид выпуска	лента
Сопротивление давлению воды, атм	6
Ширина прорезиненной части, мм	70
Ширина/толщина, мм	120/0,5
Температура эксплуатации мин/макс, °C	от +30 до +70

УПАКОВКА
Картонная ко-
робка

10 м

Гидроизоляционная лента эластичная GLIMS®Corner для надежной герметизации примыканий «стена-пол», «стена-стена» в душевых, санузлах, бассейнах, а также стыков сборных панелей в колодцах, резервуарах, фундаментах. Для наружных и внутренних работ.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Водонепроницаема
- Устойчива к щелочам и кислотам
- Эластичность не менее 150%
- Не токсична и не требует специальных мер безопасности
- Обеспечивает надёжное взаимодействие со всеми видами гидроизоляционных составов, применим к любым типам поверхностей и материалов вне зависимости от места монтажа




Самая актуальная информация о продукции всегда на нашем сайте

Corner


перейти на страницу продукта



100% ЗАЩИТА ОТ
ВОДЫ



ВНУТРИ/
СНАРУЖИ



ВЫСОКАЯ
ЭЛАСТИЧНОСТЬ

ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ

GLIMS® OptiFix

Плиточный клей готовый эластичный для клинкерной плитки, натурального камня - кварцита, сланца, доломита, гранита, мрамора и искусственного камня



Дисперсионный клей для плитки (класс D2TE, EN 12004) для внутренних и наружных работ. Выпускается по ТУ 20.52.110-019-40397319-2019 № Г-621.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа (вяжущее)	полимер
Цвет	белый
Толщина нанесения мин/макс, мм	1-5
Расход смеси при толщине слоя 1 мм, кг/м2	≈1,6
Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 суток не менее, МПа	1,5
Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания в водной среде не менее, МПа	1,0
Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания при высоких температурах +70°C не менее, МПа	2,5
Прочность клеевого соединения (адгезия) после циклического замораживания и оттаивания не менее, МПа	0,5
Открытое время не менее, мин	30
Время корректировки не менее, мин	30
Температура укладки мин/макс, °C	от +5 до +35

Плиточный клей готовый эластичный GLIMS® OptiFix D2TE. Для облицовки стен и полов клинкерной плиткой, натуральным камнем - кварцит, сланцем, доломит, гранитом, мрамором и искусственным камнем. Для бассейнов и фонтанов открытого и закрытого типа, а так же каминов. Состав предназначен для нанесения на гипсовые и цементные основания, ГСП, ГВЛ, ЦСП, ПГП, ДСП и Фанеру, а так же на ранее уложенную плитку. Применяется в системе подогрева пола. Для оснований подверженных деформации. Обладает гидроизолирующими свойствами. Для наружных и внутренних работ.

УПАКОВКА
Пластиковые
ведра

1/5 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА


- Суперэластичный, готовый к применению
- Керамическая плитка, натуральные и искусственный камень, керамический гранит
- Размер плитки - от мозаики до 3-х метрового формата
- Безупречная фиксация
- Возможна укладка «плитка на плитку»
- Применяется в системе «Тёплый пол»
- Устойчив к температурным перепадам
- Возможно применять на пластике и дереве»



Самая актуальная информация о продукции всегда на нашем сайте

OptiFix

перейти на страницу продукта



СУПЕР-ЭЛАСТИЧНЫЙ



СВЕРХСИЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ



БЕЛЫЙ ЦВЕТ

GLIMS

GLIMS® A-60

ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ



Смесь сухая клеевая эластичная на цементном вяжущем C2 TE S1, ГОСТ Р 56387. Для внутренних и наружных работ. Выпускается по ТУ 5745-010-40397319-2003 № 0410/4.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Нормативные значения	Фактические значения
Цвет		серый
Расход воды на 1 кг сухой смеси, л		0,22-0,24
Открытое время, мин		30
Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 суток не менее, МПа	1,0	1,5
Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде не менее, МПа	1,0	1,0
Прочность клеевого соединения после выдерживания при высоких температурах не менее, МПа	1,0	1,2
Прочность клеевого соединения после циклического замораживания и оттаивания при Fkz 100 не менее, МПа	1,0	1,0
Поперечная деформация не менее, мм		2,5
Расход смеси на 1 мм толщины, кг/м²		≈1,3
Толщина нанесения мин/макс, мм		2-10
Температура эксплуатации мин/макс, °C		от -50 до +70

Высокоэластичный плиточный клей на цементном вяжущем GLIMS®A-60 класса C2TE S1 для облицовки вертикальных и горизонтальных оснований, в том числе подверженных конструкционным и температурным деформациям, облицовочными плитками из керамического гранита, натурального/искусственного камня, включая крупноформатные размером до 1600х3200 мм, керамики и стеклянной мозаики. Основания: бетон, кирпич, штукатурки цементные, ГКЛ, ГКЛВ, ГВЛ, СМЛ, стяжки, наливные полы, эластичная гидроизоляция и ранее уложенная плитка. Рекомендован для системы «Теплый пол». Для внутренних и наружных работ.

УПАКОВКА
Бумажные
крафт-мешки


25 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокоэластичный
- Для всех типов плитки, натурального и искусственного камня до 3 м
- Сверхсильная фиксация на сложных деформирующихся основаниях
- Увеличенное открытое время
- Под облицовку тяжёлыми плитами
- Для выполнения работ на больших площадях
- Возможна укладка «плитка на плитку»
- Водостойкий, для постоянного контакта с водой




Самая актуальная информация о продукции всегда на нашем сайте
A-60
перейти на страницу продукта



ЭЛАСТИЧНЫЙ



ВЫСОКАЯ
АДГЕЗИЯ



ФОРМАТ ПЛИТКИ

GLIMS® A-30

ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ



Смесь сухая клеевая быстротвердеющая на цементном вяжущем C1 FT, ГОСТ Р 56387. Для внутренних и наружных работ. Выпускается по ТУ 5745-010-40397319-2003 № 0410/3.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Нормативные значения	Фактические значения
Цвет		серый
Расход воды на 1 кг сухой смеси, л		0,22-0,25
Открытое время не менее, мин		10
Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 суток не менее, МПа	0,5	1,0
Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде не менее, МПа	0,5	1,0
Прочность клеевого соединения после выдерживания при высоких температурах не менее, МПа	0,5	0,5
Прочность клеевого соединения после циклического замораживания и оттаивания при Fkz 100 не менее, МПа	0,5	1,0
Расход смеси на 1 мм толщины, кг/м²		≈1,3
Толщина нанесения мин/макс, мм		2-6
Температура эксплуатации мин/макс, °C		от -50 до +70

УПАКОВКА
Бумажные
крафт-мешки

25 кг

Плиточный клей быстрой фиксации GLIMS® A-30 C1 FT цементный для облицовки стен и пола натуральным/ искусственным камнем, керамической плиткой, керамическим гранитом до 600х600 мм и мозаикой в сухих и влажных помещениях. Применяется на основаниях: бетон, кирпич, штукатурки, ГКЛ, ГКЛВ, ГВЛ, стяжки, наливные полы и ранее уложенную плитку. Для наружных и внутренних работ.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрая усиленная фиксация плитки
- Затирка швов и эксплуатация через 4 часа
- Возможна укладка «плитка на плитку»
- Применяется в системе «Тёплый пол»
- Устойчив к сползанию
- Водостойкий




Самая актуальная информация о продукции всегда на нашем сайте
A-30
перейти на страницу продукта



БЫСТРАЯ
ФИКСАЦИЯ



ВЫСОКАЯ
АДГЕЗИЯ



ФОРМАТ
ПЛИТКИ

GLIMS

GLIMS® HiFix

ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ БЕЛЫЙ ЭКСТРАСИЛЬНЫЙ



Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем С2 Т, ГОСТ Р 56387. Для внутренних и наружных работ. Выпускается по ТУ 5745-010-40397319-2003 № 0410/1.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Нормативные значения	Фактические значения
Цвет		белый
Расход воды на 1 кг сухой смеси, л		0,20-0,24
Открытое время не менее, мин		20
Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 суток не менее, МПа	1,0	1,3
Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде не менее, МПа	1,0	1,0
Прочность клеевого соединения после выдерживания при высоких температурах не менее, МПа	1,0	1,0
Прочность клеевого соединения после циклического замораживания и оттаивания при Fкз 100 не менее, МПа	1,0	1,0
Расход смеси на 1 мм толщины, кг/м²		≈1,3
Толщина нанесения мин/макс, мм		2-10
Температура эксплуатации мин/макс, °C		от -50 до +70

Плиточный клей экстремально сильный GLIMS® HiFix C2 Т цементный белый для облицовки стен и пола натуральным/ искусственным камнем, мрамором, керамической плиткой, керамическим гранитом до 1200х1200 мм и мозаикой в сухих и влажных помещениях. Состав предназначен для облицовки плиткой фонтанов, бассейнов, цоколей, фасадов, террас, балконов, душевых комнат и туалетов. Применяется на основаниях: бетон, кирпич, штукатурки, ГКЛ, ГКЛВ, ГВЛ, стяжки, наливные полы и ранее уложенную плитку. Для наружных и внутренних работ.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Белый цвет
- Керамическая, каменная, стеклянная и мраморная мозаика, Натуральный и искусственный камень, мрамор, керамическая плитка и керамический гранит до 1200х1200 мм
- Суперсильная фиксация, адгезия 1,8 МПа
- Под облицовку тяжёлыми плитами
- Возможна укладка «плитка на плитку»
- Применяется в системе «Тёплый пол»
- Подходит для облицовки цоколей, фасадов, открытых балконов и террас

- Водостойкий, подходит для облицовки бассейнов и фонтанов
- Устойчив к сползанию



Самая актуальная информация о продукции всегда на нашем сайте

HiFix


перейти на страницу продукта



БЕЛЫЙ ЦВЕТ



ВЫСОКАЯ
АДГЕЗИЯ



ФОРМАТ ПЛИТКИ

GLIMS® StrongFix

ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ ЭКСТРАСИЛЬНЫЙ



Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем С2 Т, ГОСТ Р 56387. Для внутренних и наружных работ. Выпускается по ТУ 5745-010-40397319-2003 № 0400/4.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Нормативные значения	Фактические значения
Цвет		серый
Расход воды на 1 кг сухой смеси, л		0,19-0,23
Открытое время не менее, мин		20
Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 суток не менее, МПа	1,0	1,3
Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде не менее, МПа	1,0	1,0
Прочность клеевого соединения после выдерживания при высоких температурах не менее, МПа	1,0	1,0
Прочность клеевого соединения после циклического замораживания и оттаивания при Fкз 100 не менее, МПа	1,0	1,0
Расход смеси на 1 мм толщины, кг/м²		≈1,3
Толщина нанесения мин/макс, мм		2-20
Температура эксплуатации мин/макс, °C		от -50 до +70

Плиточный клей экстремально сильный GLIMS® StrongFix C2 Т цементный для облицовки стен и пола натуральным/ искусственным камнем, керамической плиткой, керамическим гранитом до 1200х1200 мм и мозаикой в сухих и влажных помещениях. Состав предназначен для облицовки плиткой фонтанов, бассейнов, цоколей, фасадов, террас, балконов, душевых комнат и туалетов. Применяется на основаниях: бетон, кирпич, штукатурки, ГКЛ, ГКЛВ, ГВЛ, стяжки, наливные полы и ранее уложенную плитку. Для наружных и внутренних работ.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Керамическая и каменная мозаика, натуральный и искусственный камень, керамическая плитка, керамический гранит до 1200х1200 мм
- Суперсильная фиксация, адгезия 1,8 МПа
- Под облицовку тяжёлыми плитами
- Возможна укладка «плитка на плитку»
- Применяется в системе «Тёплый пол»
- Подходит для облицовки цоколей, фасадов, открытых балконов и террас
- Водостойкий, подходит для облицовки бассейнов и фонтанов


- Устойчив к сползанию



Самая актуальная информация о продукции всегда на нашем сайте

StrongFix


перейти на страницу продукта



ВНУТРИ/
СНАРУЖИ



ВЫСОКАЯ
АДГЕЗИЯ



ФОРМАТ
ПЛИТКИ

**ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ
БЕЛЫЙ УСИЛЕННЫЙ**



Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем C2 TE для внутренних и наружных работ ГОСТ Р 56387. Выпускается по ТУ 5745-010-40397319-2003 № 0400/2.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Нормативные значения	Фактические значения
Цвет	белый (возможно оттенки)	серый
Расход воды на 1 кг сухой смеси, л	0,18-0,22	0,2-0,23
Открытое время, мин		20
Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 суток не менее, МПа	1,0	1,3
Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде не менее, МПа	1,0	1,0
Прочность клеевого соединения после выдерживания при высоких температурах не менее, МПа	1,0	1,0
Прочность клеевого соединения после циклического замораживания и оттаивания при Fкз 75 не менее, МПа	1,0	1,0
Расход смеси на 1 мм толщины, кг/м²		≈1,3
Толщина нанесения мин/макс, мм		2-20
Температура эксплуатации мин/макс, °C	от -50 до +70	от -50 до +70

Плиточный клей усиленный GLIMS® WhiteFix C2 TE цементный белый для облицовки стен и пола натуральным/искусственным камнем, мрамором, керамической плиткой, керамическим гранитом до 600x1200 мм и мозаикой в сухих и влажных помещениях. Предназначен для облицовки плиткой фонтанов, бассейнов, цоколей, фасадов, террас, балконов, санузлов. Применяется на основаниях: бетон, кирпич, штукатурки, ГКЛ, ГКЛВ, ГВЛ, стяжки, наливные полы и ранее уложенную плитку. Допускается облицовка цоколей, колонн, парапетов и т.п. Для наружных и внутренних работ.

Упаковка

Полиэтиленовые мешки/бумажные крафт-мешки

5/25 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Белый цвет
- Керамическая и стеклянная мозаика, стеклоблок, натуральный и искусственный камень, мрамор, керамическая плитка и керамический гранит до 600x1200 мм
- Сверхсильная фиксация, адгезия 1,5 МПа
- Возможна укладка «плитка на плитку»
- Применяется в системе «Теплый пол»
- Подходит для облицовки цоколей, фасадов, открытых балконов и террас

- Водостойкий, подходит для облицовки бассейнов и фонтанов
- Устойчив к сползанию




Самая актуальная информация о продукции всегда на нашем сайте

WhiteFix


перейти на страницу продукта



БЕЛЫЙ ЦВЕТ



ТЕПЛЫЙ ПОЛ



ФОРМАТ ПЛИТКИ

**ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ
УСИЛЕННЫЙ**



Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем C2 T, ГОСТ Р 56387. Для внутренних и наружных работ. Выпускается по ТУ 5745-010-40397319-2003 № 0400/1.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Нормативные значения	Фактические значения
Цвет		серый
Расход воды на 1 кг сухой смеси, л		0,2-0,23
Открытое время, мин		20
Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 суток не менее, МПа	1,0	1,3
Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде не менее, МПа	1,0	1,0
Прочность клеевого соединения после выдерживания при высоких температурах не менее, МПа	1,0	1,0
Прочность клеевого соединения после циклического замораживания и оттаивания при Fкз 75 не менее, МПа	1,0	1,0
Расход смеси на 1 мм толщины, кг/м²		≈1,3
Толщина нанесения мин/макс, мм		2-20
Температура эксплуатации мин/макс, °C	от -50 до +70	от -50 до +70

Плиточный клей сверхсильный GLIMS® RealFix C2 T цементный для облицовки стен и пола натуральным/ искусственным камнем, керамической плиткой, керамическим гранитом до 600x1200 мм и мозаикой в сухих и влажных помещениях. Состав предназначен для облицовки плиткой фонтанов, бассейнов, цоколей, фасадов, террас, балконов, душевых комнат и туалетов. Применяется на основаниях: бетон, кирпич, штукатурки, ГКЛ, ГКЛВ, ГВЛ, стяжки, наливные полы и ранее уложенную плитку. Для наружных и внутренних работ.

Упаковка

Бумажные крафт-мешки

25 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Натуральный и искусственный камень, керамическая плитка, керамический гранит до 600x1200 мм
- Сверхсильная фиксация, адгезия 1,5 МПа
- Возможна укладка «плитка на плитку»
- Применяется в системе «Тёплый пол»
- Подходит для облицовки цоколей, фасадов, открытых балконов и террас
- Водостойкий, подходит для облицовки бассейнов и фонтанов


- Устойчив к сползанию




Самая актуальная информация о продукции всегда на нашем сайте

RealFix

перейти на страницу продукта



ФОРМАТ ПЛИТКИ



ТЕПЛЫЙ ПОЛ



ВЫСОКАЯ
АДГЕЗИЯ



Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем С1 Т, для внутренних и наружных работ ГОСТ Р 56387. Выпускается по ТУ 5745-010-40397319-2003 № 0400/5.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Нормативные значения	Фактические значения
Цвет		серый
Расход воды на 1 кг сухой смеси, л		0,19-0,22
Открытое время, мин		20
Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 суток не менее, МПа	0,5	0,8
Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде не менее, МПа	0,5	0,5
Прочность клеевого соединения после выдерживания при высоких температурах не менее, МПа	0,5	0,5
Прочность клеевого соединения после циклического замораживания и оттаивания при Fкз 100 не менее, МПа	0,5	0,5
Расход смеси на 1 мм толщины, кг/м²		≈1,4
Толщина нанесения мин/макс, мм		2-20
Температура эксплуатации мин/макс, °С		от -50 до +70

Плиточный клей универсальный GLIMS® GreyFix C1 Т цементный для облицовки стен и пола керамической плиткой и керамическим гранитом до 600х600 мм. Состав предназначен для облицовки плиткой цоколей, фасадов, балконов, душевых комнат и туалетов. Применяется на основаниях: бетон, кирпич, штукатурки, ГКЛ, ГКЛВ, ГВЛ, стяжки, наливные полы. Для наружных и внутренних работ.

УПАКОВКА
Бумажные
крафт-мешки

25 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Керамический гранит и керамическая плитка до 600х600 мм
- Применяется в системе «Тёплый пол»
- Предназначен для облицовки цоколей, фасадов, открытых балконов и террас
- Подходит под клинкерный камень и плитку
- Устойчив к сползанию




Самая актуальная информация о продукции всегда на нашем сайте

GreyFix


перейти на страницу продукта



ВНУТРИ/
СНАРУЖИ



ТЕПЛЫЙ ПОЛ



ФОРМАТ ПЛИТКИ



Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем С1 Т, ГОСТ Р 56387. Для внутренних и наружных работ. Выпускается по ТУ 5745-010-40397319-2003 № 0400/5***.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Нормативные значения	Фактические значения
Цвет		серый
Расход воды на 1 кг сухой смеси, л		0,14-0,22
Открытое время, мин		20
Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 суток не менее, МПа	0,5	0,8
Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде не менее, МПа	0,5	0,5
Прочность клеевого соединения после циклического замораживания и оттаивания при Fкз 50 не менее, МПа	0,5	0,5
Расход смеси на 1 мм толщины, кг/м²		≈1,4
Толщина нанесения мин/макс, мм		3-20
Температура эксплуатации мин/макс, °С		(локально до 30) от -50 до +70

Плиточный клей GLIMS® G-19 C1 Т цементный для облицовки стен и пола керамической плиткой и керамическим гранитом форматом до 450х450 мм на стены и 600х600 мм на пол в сухих и влажных помещениях. Позволяет выравнять перепады локально до 30 мм. Применяется на основаниях: бетон, кирпич, цементные штукатурки, ГКЛ, ГКЛВ, ГВЛ, стяжки и наливные полы. Для наружных и внутренних работ.

УПАКОВКА
Бумажные
крафт-мешки

25 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Для наружных и внутренних работ
- Керамический гранит и керамическая плитка до 450х450 мм на стены, 600х600мм на пол
- Надежная фиксация
- Влагостойкий
- Трещиностойкий
- Позволяет выравнять перепады до 30 мм
- Устойчив к сползанию



Самая актуальная информация о продукции всегда на нашем сайте

G-19


перейти на страницу продукта



УСТОЙЧИВ К
СПОЛЗАНИЮ



НАДЕЖНАЯ
ФИКСАЦИЯ



ТОЛЩИНА
СЛОЯ

GLIMS**GLIMS® G-11****ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ**

Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем С0 Т, ГОСТ Р 56387. Для внутренних работ. Выпускается по ТУ 5745-010-40397319-2003 № 0400/5*.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Нормативные значения	Фактические значения
Цвет		серый
Расход воды на 1 кг сухой смеси, л		0,19-0,22
Открытое время, мин		10
Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 суток не менее, МПа	0,5	0,5
Расход смеси на 1 мм толщины, кг/м²		≈1,4
Толщина нанесения мин/макс, мм		3-20 (локально до 30)
Температура эксплуатации мин/макс, °С		от 0 до +50

Упаковка
Бумажные
крафт-мешки

25 кг

Плиточный клей GLIMS® G-11 С0 Т цементный для облицовки стен и пола керамической плиткой и керамическим гранитом формата до 450х450 мм в сухих и влажных помещениях. Позволяет выравнять перепады локально до 30 мм. Применяется на основаниях: бетон, кирпич, цементные штукатурки, ГКЛ, ГКЛВ, ГВЛ, стяжки и наливные полы. Для внутренних работ.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Керамический гранит и керамическая плитка до 450х450 мм
- Надежная фиксация
- Влагостойкий
- Трещиностойкий
- Позволяет выравнять перепады до 30 мм
- Устойчив к сползанию



Самая актуальная информация о продукции всегда на нашем сайте

G-11

перейти на страницу продукта



**ЛЕГКОЕ
НАНЕСЕНИЕ**



ВЛАГОСТОЙКИЙ



**УСТОЙЧИВ К
СПОЛЗАНИЮ**

ЗАТИРКА ДЛЯ ПЛИТКИ

GLIMS

GLIMS® Fuga
ЗАТИРКА ДЛЯ ШВОВ



Смесь сухая затирочная, для внутренних и наружных работ СГ2, ГОСТ Р 58271. ТУ 5745-010-40397319-2003 № 0440/2.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочность на сжатие, МПа	15
Количество воды на 1 кг сухой смеси, л	0,25-0,28
Ширина шва, мм	1-7
Расход при толщине шва 3-5 мм, кг/м²	0,25-0,4
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +70
Температура укладки, °C	от +5 до +35

Упаковка
Полиэтиленовые
мешки/бумажные
крафт-мешки
2/20 кг

Для декоративной затирки швов от 1 до 7 мм между стеновыми и напольными керамическими, бетонными и каменными плитами, керамогранитом, а также глазурованной и стеклянной мозаикой в сухих и влажных помещениях, на фасадах, в бассейнах и фонтанах. Для внешних и внутренних работ.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Широкая цветовая палитра
- Высокая адгезия к минеральным основаниям
- Водостойкая
- Низкое водопоглощение
- Морозоустойчивая
- Трещиностойкая
- Высокая пластичность
- Устойчива к выцветанию
- С добавками против грибка и плесени



Самая актуальная информация о продукции всегда на нашем сайте

Fuga

перейти на страницу продукта



снежная равнина



жасмин



фисташковый



небесный голубой



шелковый серый



дикий мед



мышинный король



капучино



молочный шоколад



абрикос



персик



чайная роза



пепел розы



антрацит

СМЕСИ ДЛЯ ПОЛА



GLIMS® PRO FS

TOP 450

ТОППИНГ ДЛЯ БЕТОНА
КОРУНДОВЫЙ



Смесь сухая напольная топпинг, для упрочнения верхнего слоя бетонного покрытия, для внутренних и наружных работ. Выпускается по ТУ 5745 - 013-40397319-2016.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	оттенки серого/ темно-серый
Рекомендуемый расход, кг/м ²	4-6
Максимальная фракция наполнителя, мм	2
Предел прочности при сжатии через 28 суток не менее, МПа	60
Истираемость ГОСТ 13087, г/см ²	0,2
Температура укладки мин/макс, °C	от +5 до +35

Упаковка
Бумажные
крафт-мешки

25 кг

Упрочняющая смесь GLIMS®PRO FS TOP 450 для упрочнения поверхности свежесуложенных бетонных полов, испытывающих экстремально высокие механические, ударные, абразивные и истирающие нагрузки. Для внутренних и наружных работ. Для открытых и закрытых складов, паркингов, для ремонтных мастерских, станций техобслуживания, производственных цехов, торговых площадей и т.п.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Экстремально высокая стойкость к истиранию
- Поверхностная прочность и долговечность покрытия
- Надежная защита бетонного пола от механических и ударных нагрузок
- Обеспыливание поверхности
- Возможность колеровки по RAL в темные тона



Самая актуальная информация о продукции всегда на нашем сайте

TOP-450

перейти на страницу продукта



ВЫСОКАЯ
ПРОЧНОСТЬ



ИСТИРАЕМОСТЬ



ЭКОНОМИЧНЫЙ
РАСХОД

GLIMS® PRO FS
TOP 100

ТОППИНГ ДЛЯ БЕТОНА
КВАРЦЕВЫЙ



Смесь сухая напольная топпинг, для упрочнения верхнего слоя бетонного покрытия, для внутренних и наружных работ. Выпускается по ТУ 5745 - 013-40397319-2016.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Рекомендуемый расход, кг/м ²	4-6
Максимальная фракция наполнителя, мм	2
Предел прочности при сжатии через 28 суток не менее, МПа	55
Истираемость ГОСТ 13087, г/см ²	0,5
Температура укладки мин/макс, °C	от +5 до +35

Упаковка
Бумажные
крафт-мешки

25 кг

Упрочняющая смесь GLIMS®PRO FS TOP 100 для упрочнения поверхности свежесуложенных бетонных полов, испытывающих умеренные и значительные механические, ударные и истирающие нагрузки. Для внутренних и наружных работ. Для открытых и закрытых складов, паркингов, для ремонтных мастерских, станций техобслуживания, производственных цехов, торговых площадей и т.п.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая стойкость к истиранию
- Прочность и долговечность покрытия
- Надежная защита бетонного пола от механических нагрузок
- Обеспыливание поверхности
- Возможность колеровки по RAL в темные тона



Самая актуальная информация о продукции всегда на нашем сайте

PRO FS TOP
100

перейти на страницу продукта



ВЫСОКАЯ
ПРОЧНОСТЬ



ИСТИРАЕМОСТЬ



ЭКОНОМИЧНЫЙ
РАСХОД

GLIMS® CF-40

НАЛИВНОЙ ПОЛ САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ



Смесь сухая напольная самовыравнивающаяся, ручного и механизированного нанесения для внутренних и наружных работ Рк5, В20, F50 ГОСТ 31358. Производится по ТУ 5745-010-40397319-2003 № 0380/5

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Основа (вяжущее)	цемент
Толщина нанесения мин/макс, мм	5-40
Расход смеси при толщине слоя 1 мм, кг/м²	1,85
Количество воды на 1 кг сухой смеси, л	0,14-0,16
Максимальная фракция наполнителя, мм	1
Адгезия (через 28 суток) при нормальных условиях не менее, МПа	1
Жизнеспособность, мин	30
Время полного набора прочности, суток	28
Предел прочности при сжатии через 28 суток не менее, МПа	25
Предел прочности на растяжении при изгибе через 28 суток не менее, МПа	5
Марка по морозостойкости, циклов	50
Время пешей нагрузки через, ч	4
Марка по подвижности, ГОСТ 31358-2019	Рк5
Температура укладки мин/макс, °С	от +5 до +35
Температура эксплуатации мин/макс, °С	от -50 до +70

Упаковка
Бумажные
крафт-мешки

25 кг

Наливной пол GLIMS® CF-40 самовыравнивающийся высокопрочный на цементном вяжущем для выравнивания в сухих и влажных помещениях. Для промышленного и бытового применения. Наносится на основания из бетона и цементные стяжки под дальнейшую укладку финишных напольных покрытий: керамическая плитка и керамогранит, паркет и паркетная доска, ламинат и линолеум. Служит идеальным основанием для укладки эпоксидных или полиуретановых покрытий. Для ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ.

ПРЕИМУЩЕСТВА


- Быстротвердеющий - пешая нагрузка через 4 часа
- Высокопрочный - не менее M250
- Не требует армирования
- Отличная растекаемость
- Формирует ровное гладкое основание
- Высокая адгезия к основанию
- Рекомендован в системе «Тёплый пол»
- Трещиностойкий
- Безусадочный
- Толщина укладки 5 - 40 мм



ВЫСОКАЯ
ПРОЧНОСТЬ



БЫСТРО
СХВАТЫВАЕТСЯ



ТОЛЩИНА
НАНЕСЕНИЯ



Самая актуальная информация о продукции всегда на нашем сайте

CF-40

перейти на страницу продукта

GLIMS® CF-10

НАЛИВНОЙ ПОЛ ФИНИШНЫЙ ТОНКОСЛОЙНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ



Смесь сухая напольная самовыравнивающаяся, ручного и механизированного нанесения для внутренних и наружных работ Рк6, В15, F50 ГОСТ 31358-2019. Производится по ТУ 5745-010-40397319-2003 № 0380/6

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Основа (вяжущее)	цемент
Толщина нанесения мин/макс, мм	1-10
Расход смеси при толщине слоя 1 мм, кг/м²	1,7
Количество воды на 1 кг сухой смеси, л	0,18-0,2
Максимальная фракция наполнителя, мм	0,63
Адгезия (через 28 суток) при нормальных условиях не менее, МПа	1
Жизнеспособность, мин	30
Время полного набора прочности, суток	28
Предел прочности при сжатии через 28 суток не менее, МПа	22
Предел прочности на растяжении при изгибе через 28 суток не менее, МПа	5
Марка по морозостойкости, циклов	50
Время пешей нагрузки через, ч	4
Марка по подвижности, ГОСТ 31358-2019	Рк6
Температура укладки мин/макс, °С	от +5 до +35
Температура эксплуатации мин/макс, °С	от -50 до +70

Упаковка
Бумажные
крафт-мешки

20 кг

Наливной пол GLIMS® CF-10 суперфинишный тонкослойный на цементном вяжущем для выравнивания в сухих и влажных помещениях. Для промышленного и бытового применения. Наносится на основания из бетона и цементные стяжки под дальнейшую укладку финишных напольных покрытий: керамическая плитка и керамогранит, паркет и паркетная доска, ламинат и линолеум. Служит идеальным основанием для укладки эпоксидных или полиуретановых покрытий. Для ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ.

ПРЕИМУЩЕСТВА


- Формирует идеально ровное супергладкое основание
- Отличная растекаемость
- Экономичный, тонкослойный
- Быстротвердеющий - пешая нагрузка через 4 часа
- Высокопрочный - не менее M220
- Не требует армирования
- Высокая адгезия к основанию
- Рекомендован в системе «Тёплый пол»
- Трещиностойкий
- Безусадочный
- Толщина укладки 1 - 10 мм



ВЫСОКАЯ
ПРОЧНОСТЬ



БЫСТРО
СХВАТЫВАЕТСЯ



ТОЛЩИНА
НАНЕСЕНИЯ



Самая актуальная информация о продукции всегда на нашем сайте

CF-10

перейти на страницу продукта

GLIMS® S-Level

НАЛИВНОЙ ПОЛ САМО-
ВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ
ТОНКОСЛОЙНЫЙ



Смесь сухая напольная самовыравнивающаяся, ручного и механизированного нанесения для внутренних работ Рк7, В15, ГОСТ 31358. Производится по ТУ 5745-010-40397319-2003 №0390/1.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	светло-бежевый
Основа (вяжущее)	комплексное
Толщина нанесения мин/макс, мм	1-30
Расход смеси при толщине слоя 1 мм, кг/м²	1,5
Количество воды на 1 кг сухой смеси, л	0,29-0,31
Максимальная фракция наполнителя, мм	0,5
Адгезия (через 28 суток) при нормальных условиях не менее, МПа	2,5
Жизнеспособность, мин	30
Время полного набора прочности, суток	28
Предел прочности при сжатии через 28 суток не менее, МПа	22
Предел прочности на растяжении при изгибе через 28 суток не менее, МПа	3,5
Время пешей нагрузки через, ч	4 ч
Марка по подвижности, ГОСТ 31358-2019	Рк7
Температура укладки мин/макс, °C	от +5 до +35
Температура эксплуатации мин/макс, °C	от 0 до +50

Наливной пол GLIMS® S-Level суперфинишный тонкослойный на комплексном вяжущем для тонкослойного выравнивания в сухих и умеренно влажных помещениях. Наносится на основания из бетона, цементные стяжки и стяжки на комплексном вяжущем под дальнейшую укладку финишных напольных покрытий: керамическая плитка и керамогранит, паркет и паркетная доска, ламинат и линолеум. Для ручного и механизированного нанесения. Для внутренних работ.

Упаковка
Бумажные
крафт-мешки

20 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Формирует идеально ровное супергладкое основание
- Отличная растекаемость
- Экономичный, тонкослойный
- Быстротвердеющий - пешая нагрузка через 4 часа
- Высокопрочный
- Не требует армирования
- Высокая адгезия к основанию
- Рекомендован в системе «Тёплый пол»
- Трещиностойкий
- Безусадочный
- Толщина укладки 1 - 30 мм



Самая актуальная информация о продукции всегда на нашем сайте

S-Level


перейти на страницу продукта



ВЫСОКАЯ
ПРОЧНОСТЬ



БЫСТРО
СХВАТЫВАЕТСЯ



ТОЛЩИНА
НАНЕСЕНИЯ

GLIMS® S-Base+

НАЛИВНОЙ ПОЛ УСИЛЕН-
НЫЙ САМОВЫРАВНИВАЮ-
ЩИЙСЯ ВЛАГОСТОЙКИЙ



Смесь сухая напольная самовыравнивающаяся, ручного и механизированного нанесения для внутренних работ Рк6, В12,5, ГОСТ 31358. Производится по ТУ 5745-010-40397319-2003 №0380/1.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	светло-серый
Основа (вяжущее)	комплексное
Расход воды на 1 кг сухой смеси, л	0,23 - 0,25
Жизнеспособность растворной смеси, мин	30
Марка напольной смеси по подвижности	Рк6
Предел прочности на растяжение при изгибе через 28 суток, МПа	2,5
Предел прочности при сжатии через 28 суток, МПа	18
Прочность сцепления с бетонным основанием через 28 суток, МПа	2,2
Время пешей нагрузки через, ч	4
Расход смеси при толщине 1 мм, кг/м²	≈1,6
Температура укладки мин/макс °C	от +5 до +35
Температура эксплуатации мин/макс, °C	от 0 до +50

Наливной пол GLIMS® S-Base + самовыравнивающийся влагостойкий на комплексном вяжущем для выравнивания в сухих и влажных помещениях. Создает твердую поверхность, не пылит после укладки. Наносится на основания из бетона, цементные стяжки и стяжки на комплексном вяжущем под дальнейшую укладку финишных напольных покрытий: керамическая плитка и керамогранит, паркет и паркетная доска, ламинат и линолеум. Может использоваться для устройства пола на раздельном слое. Рекомендуется использовать в системе «тёплый пол». Толщина наносимого слоя от 2 до 100 мм. Для ручного и механизированного нанесения. Для внутренних работ.

Упаковка
Бумажные
крафт-мешки

20 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстротвердеющий - пешая нагрузка через 4 часа
- Усиленный армирующими волокнами
- Не пылит после укладки
- Влагостойкий, рекомендован в санузлах
- Отличная растекаемость
- Не требует нанесения финишного наливного пола
- Рекомендован в системе «Тёплый пол»
- Трещиностойкий
- Безусадочный
- Толщина укладки 2-100 мм



Самая актуальная информация о продукции всегда на нашем сайте

S-Base+


перейти на страницу продукта



ВЫСОКОПРОЧНЫЙ



БЫСТРО
СХВАТЫВАЕТСЯ



ТЕПЛЫЙ ПОЛ

GLIMS® S-Line НАЛИВНОЙ ПОЛ 2 В 1 БАЗОВЫЙ + ФИНИШНЫЙ



Смесь сухая напольная самовыравнивающаяся, ручного и механизированного нанесения для внутренних работ Рк6, В10, ГОСТ 31358. Производится по ТУ 5745-010-40397319-2003 №0380/4.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	светло-серый
Основы (вяжущее)	комплексное
Расход воды на 1 кг сухой смеси, л	0,32 - 0,35
Жизнеспособность растворной смеси, мин	30
Марка напольной смеси по подвижности	Рк6
Предел прочности на растяжение при изгибе через 28 суток не менее, МПа	2,5
Предел прочности при сжатии через 28 суток не менее, МПа	15
Прочность сцепления с бетонным основанием через 28 суток не менее, МПа	1,5
Время пешей нагрузки через, ч	4
Расход смеси при толщине 1 мм, кг/м²	≈1,4
Температура укладки мин/макс °С	от +5 до +35
Температура эксплуатации мин/макс, °С	от 0 до +50

Наливной пол GLIMS® S-Line самовыравнивающийся 2 в 1 базовый + финишный, для толстослойного и тонкослойного выравнивания в сухих и влажных помещениях. Наносится на основания из бетона, цементные стяжки и стяжки на комплексном вяжущем под дальнейшую укладку финишных напольных покрытий: керамическая плитка и керамогранит, паркет и паркетная доска, ламинат, ковролин и линолеум. Рекомендуется использовать в системе «теплый пол». Толщина слоя от 2 до 100 мм. Для ручного и механизированного нанесения. Для внутренних работ.

Упаковка
Бумажные
крафт-мешки

20 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА


- Быстротвердеющий - пешая нагрузка через 4 часа
- Безусадочный
- Отличная растекаемость
- Формирует ровное гладкое основание
- Не требует нанесения финишного наливного пола
- Рекомендован в системе «Тёплый пол»
- Трещиностойкий
- Толщина укладки 2 - 100 мм



Самая актуальная информация о продукции всегда на нашем сайте

S-Line


перейти на страницу продукта



ТЕПЛЫЙ ПОЛ



УДОБНОЕ
НАНЕСЕНИЕ



ТОЛЩИНА
НАНЕСЕНИЯ

GLIMS® PRO FS Screed 1K СТЯЖКА ПОЛА ВЫСОКО- ПРОЧНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ



Смесь сухая напольная выравниваемая финишная, ручного нанесения для внутренних и наружных работ Рк3, В30, F75 ГОСТ 31358. ТУ 5745-010-40397319-2003 № 0390/3.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Основы (вяжущее)	цемент
Расход воды на 1 кг сухой смеси, л	0,09 - 0,1
Жизнеспособность растворной смеси, мин	30
Адгезия при нормальных условиях не менее, МПа	1,5
Прочность на сжатие в 28 суточном возрасте не менее, МПа	40
Прочность на растяжение при изгибе не менее, МПа	9
Марка по морозостойкости, циклов	F75
Время пешей нагрузки через, ч	24
Истираемость, ГОСТ 13087-2018, г/см²	0,5
Марка по подвижности, ГОСТ 31358-2019	Рк3
Толщина нанесения (min/max), мм	15-80
Расход при толщине 1 мм, кг/м²	≈2,2
Температура укладки мин/макс °С	от +5 до +35
Температура эксплуатации мин/макс, °С	от -50 до +70

Стяжка пола GLIMS®PRO FS Screed 1k высокопрочная на цементном вяжущем под повышенные механические нагрузки. Укладывается на бетонные или цементно-песчаные поверхности и основания или поверх старых цементных полов в сухих, умеренно влажных и влажных помещениях. Для применения в производственных помещениях и торговых залах, на складах, паркингах, станциях технического обслуживания в отапливаемых и неотапливаемых помещениях. Совместим с любыми промышленными и декоративными финишными покрытиями. Позволяет выполнять уклоны до 5%. Рекомендуется использовать в системе «теплый пол». Для ручного нанесения. Для внутренних и наружных работ.

Упаковка
Бумажные
крафт-мешки

25 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая скорость набора прочности: М300 через 3 суток
- Суперпрочная - не менее М400, под значительные сфокусированные механические нагрузки
- Совместима с любыми финишными покрытиями
- Позволяет производить локальный ремонт оснований
- Не требует армирования
- Трещиностойкая
- Толщина укладки 15-80 мм
- Позволяет выполнить уклон до 5%



Самая актуальная информация о продукции всегда на нашем сайте

FS Screed 1K


перейти на страницу продукта



ВЫСОКАЯ
ПРОЧНОСТЬ



ИСТИРАЕМОСТЬ



ТОЛЩИНА
НАНЕСЕНИЯ

ШТУКАТУРКА

GLIMS

GLIMS® Velur

ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНАЯ ОБЛЕГЧЕННАЯ С ПЕРЛИТОМ



Смесь сухая штукатурная легкая, ручного нанесения для внутренних и наружных работ ГОСТ 33083. Выпускается по ТУ 5745-010-40397319-2003 № 0370/13.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основы (вяжущее)	цемент
Цвет	серый
Толщина нанесения мин/макс, мм	5-35
Расход смеси при толщине слоя 10 мм, кг/м²	≈8-9
Жизнеспособность, мин	180
Количество воды на 1 кг сухой смеси, л	0,33-0,35
Максимальная фракция заполнителя, мм	1,25
Адгезия (через 28 суток) при нормальных условиях, не менее МПа	0,3
Время полного набора прочности, суток	28
Водоудерживающая способность не менее, %	95
Коэффициент теплопроводности не более, Вт/м·К	0,18
Предел прочности при сжатии через 28 суток не менее, МПа	3,7
Марка по морозостойкости, циклов	50
Температура укладки мин/макс, °C	от +5 до +35
Температура эксплуатации мин/макс, °C	от -50 до +70

Штукатурка GLIMS® Velur цементная облегченная теплосберегающая с перлитом для оштукатуривания фасадов, стен и потолков в сухих и влажных помещениях. Для наружных и внутренних работ. Для ручного нанесения. Наносится на основания из бетона, пено- и газобетона, газосиликатные блоки, кладку из керамического и силикатного кирпича, керамзитобетонные блоки, а также на ранее оштукатуренные поверхности цементными составами.

Упаковка

Полиэтиленовые
мешки/бумажные
крафт-мешки

5/15 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Облегченная, с перлитом
- Теплосберегающая
- Шумоизолирующая
- Влагостойкая
- Суперпластичная
- Трещиностойкая
- Экономичная
- Не требует армирования
- Обладает повышенной жизнеспособностью
- Можно использовать без финишной шпательки

- Атмосферостойкая, морозостойкая, идеальна для фасадов
- Безусадочная



Самая актуальная информация о продукции всегда на нашем сайте

Velur

перейти на страницу продукта



СОХРАНЯЕТ ТЕПЛО



ШУМО-
ПОГЛОЩАЮЩАЯ



ТОЛЩИНА
НАНЕСЕНИЯ

GLIMS® Tweed

ШТУКАТУРКА + ШПАТЛЕВКА
ЦЕМЕНТНАЯ АРМИРОВАННАЯ 2 В 1



Смесь сухая штукатурная тяжелая, ручного и механизированного нанесения для внутренних и наружных работ ГОСТ 33083 класс КП IV. Выпускается по ТУ 5745-010-40397319-2003 №0370/3.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основы (вяжущее)	цемент
Цвет	серый
Толщина нанесения мин/макс, мм	2 - 15 (локально до 20)
Расход смеси при толщине слоя 10 мм, кг/м²	12-13
Жизнеспособность, мин	120
Количество воды на 1 кг сухой смеси, л	0,2-0,23
Максимальная фракция заполнителя, мм	0,63
Адгезия (через 28 суток) при нормальных условиях, не менее МПа	0,3
Время полного набора прочности, суток	28
Водоудерживающая способность не менее, %	95
Предел прочности при сжатии через 28 суток не менее, МПа	8
Марка по морозостойкости, циклов	50
Температура укладки мин/макс °C	от +5 до +35
Температура эксплуатации мин/макс, °C	от -50 до +70

Штукатурка GLIMS® Tweed цементная для тонкослойного выравнивания фасадов и цоколей, стен и потолков в любых условиях эксплуатации в сухих и влажных помещениях. Для наружных и внутренних работ. Ручного или механизированного нанесения. Наносится на основания из бетона, пено- и газобетона, газосиликатные блоки, кладку из керамического и силикатного кирпича, керамзитобетонные блоки, а также на ранее оштукатуренные поверхности цементными составами.

Упаковка
Бумажные
крафт-мешки

20 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА


- АРМИРОВАННАЯ фибро волокном
- ТОНКОСЛОЙНАЯ нанесение от 2 мм
- Легкое нанесение
- Паропроницаемая
- Трещиностойкая
- Экономичный расход
- Формирует гладкую поверхность
- Водостойкая, морозостойкая
- Безусадочная



Самая актуальная информация о продукции всегда на нашем сайте

Tweed


перейти на страницу продукта



АРМИРОВАННАЯ



РУЧНОЕ/МЕХАНИЗИРОВАННОЕ
НАНЕСЕНИЕ



ТОЛЩИНА
НАНЕСЕНИЯ

GLIMS® CS-50

ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНАЯ
УСИЛЕННАЯ



Смесь сухая штукатурная тяжелая, ручного и механизированного нанесения для внутренних и наружных работ выпускается по ТУ 5745-010-40397319-2003 №0370/14 в соответствии с ГОСТ 33083.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основы (вяжущее)	цемент
Цвет	серый
Толщина нанесения мин/макс, мм	5-40
Максимальная крупность заполнителя, мм	0,63
Расход воды на 1 кг сухой смеси, л	0,15-0,18
Сохраняемость первоначальной подвижности, мин	180
Расход смеси при слое 10 мм, кг/м²	≈15-16
Прочность сцепления затвердевшего раствора с бетонным основанием не менее, МПа	0,4
Морозостойкость контактной зоны не менее, циклов	Фк350
Морозостойкость не менее, циклы	F50
Предел прочности при сжатии через 28 суток, МПа	5
Время достижения марочной прочности, суток	28
Температура укладки мин/макс, °C	от 5 до +35
Температура эксплуатации мин/макс, °C	от -50 до +70

Штукатурка GLIMS® CS-50 ручного и механизированного нанесения цементная для выполнения штукатурных работ под обои, покраску, плитку или декоративные покрытия. Наносится на основания из бетона, пено- и газобетона, газосиликатные блоки, кладку из керамического и силикатного кирпича, керамзитобетонные блоки, а также на ранее оштукатуренные поверхности цементными составами.

Упаковка
Бумажные
крафт-мешки

25 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА


- Влагостойкая
- Морозостойкая
- Паропроницаемая
- Пластичная
- Удобная в применении
- Не требует армирования



Самая актуальная информация о продукции всегда на нашем сайте

CS-50


перейти на страницу продукта



ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ



РУЧНОЕ/МЕХАНИЗИРОВАННОЕ
НАНЕСЕНИЕ



ТОЛЩИНА
НАНЕСЕНИЯ

GLIMS® PRO DFM

Шуба 2.0

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА ДЛЯ ФАСАДНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ



Смесь сухая штукатурная декоративная, ручного нанесения для внутренних и наружных работ ГОСТ 33083, ТУ 5745-010-40397319-2003 № 0370/12.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа (вяжущее)	цемент
Цвет	кремовый
Толщина нанесения, мм	2
Расход смеси, кг/м²	3 - 3,5
Жизнеспособность, мин	180
Количество воды на 1 кг сухой смеси, л	0,19-0,2
Максимальная фракция заполнителя, мм	2
Адгезия (через 28 суток) при нормальных условиях, не менее МПа	0,5
Время полного набора прочности, суток	28
Предел прочности при сжатии через 28 суток не менее, МПа	7
Марка по морозостойкости, циклов	F50
Температура укладки мин/макс °С	от +5 до +35
Температура эксплуатации мин/макс, °С	от -50 до +70


Упаковка
Бумажные
крафт-мешки

25 кг

Декоративная штукатурка GLIMS® Шуба 2.0 для формирования декоративной фактуры покрытия под последующую покраску. Наносится на предварительно выровненное шпательной основой из бетона, пено- и газобетона, газосиликатные блоки, ПГП, кладку из керамического и силикатного кирпича, керамзитобетонные блоки, а также на ранее оштукатуренные поверхности цементными. Для внешних и внутренних работ. Для ручного нанесения.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Низкий расход
- Для внешних и внутренних работ
- Легкое нанесение
- Водостойкая
- Высокая паропроницаемость
- Трещиностойкая
- Можно красить через 2-3 дня



ПАРО-
ПРОНИЦАЕМОСТЬ



ФРАКЦИЯ ЗЕРНА



ЭКОНОМИЧНЫЙ
РАСХОД



Самая актуальная информация о продукции всегда на нашем сайте

DFM Шуба 2.0

перейти на страницу продукта

GLIMS® Satin

ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ БЕЛАЯ ВЛАГОСТОЙКАЯ



Смесь сухая штукатурная лёгкая на гипсовом вяжущем, ручного нанесения для внутренних работ. Выпускается по ТУ 5745-010-40397319-2003 № 0370/1.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа (вяжущее)	гипс
Цвет	белый
Толщина нанесения мин/макс, мм	5-50
Расход смеси при толщине слоя 10 мм, кг/м²	8
Жизнеспособность, мин	60
Количество воды на 1 кг сухой смеси, л	0,48-0,58
Максимальная фракция заполнителя, мм	1,25
Адгезия (через 7 суток) при нормальных условиях не менее, МПа	0,3
Время полного набора прочности, суток	7
Водоудерживающая способность не менее, %	95
Предел прочности при сжатии через 7 суток не менее, МПа	2
Предел прочности на растяжении при изгибе через 7 суток не менее, МПа	1
Коэффициент теплопроводности не более, Вт/м²К	0,18
Температура укладки мин/макс °С	от +5 до +35
Температура эксплуатации мин/макс, °С	от 0 до +50

Упаковка
Полиэтиленовые
мешки/бумажные
крафт-мешки

5/15/30 кг

Штукатурка GLIMS® Satin гипсовая белая облегченная теплосберегающая для оштукатуривания стен и потолков в сухих и умеренно влажных помещениях. Для внутренних работ. Для ручного нанесения. Наносится на основания из бетона, пено- и газобетона, газосиликатные блоки, ПГП, кладку из керамического и силикатного кирпича, керамзитобетонные блоки, а также на ранее оштукатуренные поверхности цементными и гипсовыми составами.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Создает идеально гладкую глянцевую поверхность без финишного шпатлевания
- Белый цвет
- Облегченная
- Теплосберегающая
- Влагостойкая, можно применять в санузлах
- Суперпластичная, легкое нанесение
- Экономичная



Самая актуальная информация о продукции всегда на нашем сайте

Satin


перейти на страницу продукта



НЕ ТРЕБУЕТ
ШПАТЛЕВКИ



ВЛАГОСТОЙКАЯ



ТОЛЩИНА
НАНЕСЕНИЯ

**ШТУКАТУРКА
ГИПСОВАЯ БЕЛАЯ**



Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем, ручного и механизированного нанесения для внутренних работ ГОСТ Р 58279. Выпускается по ТУ 5745-010-40397319-2003 №0370/2.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа (вяжущее)	гипс
Цвет	белый
Толщина нанесения мин/макс, мм	5-50
Расход смеси при толщине слоя 10 мм, кг/м²	9-10
Жизнеспособность, мин	80
Количество воды на 1 кг сухой смеси, л	0,41-0,48
Максимальная фракция заполнителя, мм	1,25
Адгезия (через 7 суток) при нормальных условиях не менее, МПа	0,3
Время полного набора прочности, суток	7
Водоудерживающая способность не менее, %	95
Предел прочности при сжатии через 7 суток не менее, МПа	2
Предел прочности на растяжении при изгибе через 7 суток не менее, МПа	1
Коэффициент теплопроводности не более, Вт/м²К	0,2
Температура укладки мин/макс, °C	от +5 до +35
Температура эксплуатации мин/макс, °C	от 0 до +50

Штукатурка GLIMS® TS-70 гипсовая белая универсальная для оштукатуривания стен и потолков в сухих и умеренно влажных помещениях. Для внутренних работ. Для ручного и механизированного нанесения. Наносится на основания из бетона, пено- и газобетона, газосиликатные блоки, ПГП, кладку из керамического и силикатного кирпича, керамзитобетонные блоки, а также на ранее оштукатуренные поверхности цементными и гипсовыми составами.

УПАКОВКА
Бумажные
крафт-мешки

30 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Белый цвет
- Пластичная
- Теплосберегающая
- Влагостойкая, можно применять в санузлах
- Трещиностойкая
- Не требует армирования
- Обладает повышенной жизнеспособностью
- Можно использовать без финишной шпатлевки
- Безусадочная



Самая актуальная информация о продукции всегда на нашем сайте

TS-70


перейти на страницу продукта



БЕЛЫЙ ЦВЕТ



РУЧНОЕ/МЕХАНИЗИРОВАННОЕ
НАНЕСЕНИЕ



ТОЛЩИНА
НАНЕСЕНИЯ

ШПАТЛЕВКА

GLIMS® Finish-F

ШПАТЛЕВКА ЦЕМЕНТ-НАЯ БЕЛАЯ ФИНИШНАЯ



Смесь сухая шпатлевочная финишная на цементном вяжущем, ручного нанесения для внутренних и наружных работ ГОСТ 33699-2015. Выпускается по ТУ 5745-010-40397319-2003 № 0370/10.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа (вяжущее)	цемент
Цвет	белый
Толщина нанесения мин/макс, мм	0,1- 4
Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м²	≈1,2
Жизнеспособность, мин	120
Количество воды на 1 кг сухой смеси, л	0,4
Максимальная фракция наполнителя, мм	0,1
Адгезия не менее, МПа	0,4
Прочность на сжатие не менее, МПа	4
Прочность на растяжение при изгибе не менее, МПа	1
Время полного набора прочности, суток	28
Водопоглощение не более, макс %	15
Марка по морозостойкости, циклов	50
Температура укладки мин/макс, °C	от +5 до +35
Температура эксплуатации мин/макс, °C	от -50 до +70

Шпатлевка GLIMS® Finish-F цементная белая для шпатлевания фасадов, стен, потолков и откосов в сухих и влажных помещениях перед окраской, оклейкой обоями и декоративными штукатурками. Для наружных и внутренних работ. Наносится на основания из бетона, кирпичную кладку, цементные штукатурки и асбоцементные плиты.

Упаковка
Полиэтиленовые
мешки/бумажные
крафт-мешки

5/20 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Белый цвет
- Атмосферостойкая — водостойкая и морозостойкая
- Создает идеально гладкую поверхность
- Тонкослойная
- Суперпластичная
- Трещиностойкая
- Не требует армирования
- Легко шлифуется
- Экономичная



Самая актуальная информация о продукции всегда на нашем сайте

Finish-F


перейти на страницу продукта



БЕЛЫЙ ЦВЕТ



ТРЕЩИНО-СТОЙКАЯ




ТОЛЩИНА НАНЕСЕНИЯ



АТМОСФЕРО-СТОЙКАЯ



ТРЕЩИНО-СТОЙКАЯ



ТОЛЩИНА НАНЕСЕНИЯ

GLIMS® Optimum

ШПАТЛЕВКА ЦЕМЕНТ-НАЯ ФИНИШНАЯ



Смесь сухая шпатлевочная финишная на цементном вяжущем, ручного нанесения для внутренних и наружных работ ГОСТ 33699. Выпускается по ТУ 5745-010-40397319-2003 № 0370/9.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа (вяжущее)	цемент
Цвет	светло-серый
Толщина нанесения мин/макс, мм	0,5-5
Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м²	1,2
Жизнеспособность, мин	120
Количество воды на 1 кг сухой смеси, л	0,34-0,37
Максимальная фракция наполнителя, мм	0,2
Адгезия не менее, МПа	0,5
Прочность на сжатие не менее, МПа	4
Прочность на растяжение при изгибе не менее, МПа	1,5
Время полного набора прочности, суток	28
Водопоглощение не более, макс %	15
Марка по морозостойкости, циклов	50
Температура укладки мин/макс, °C	от +5 до +35
Температура эксплуатации мин/макс, °C	от -50 до +70

Шпатлевка GLIMS® Optimum цементная для шпатлевания фасадов, стен, потолков и откосов в сухих и влажных помещениях перед окраской, оклейкой обоями и декоративными штукатурками. Для наружных и внутренних работ. Наносится на основания из бетона, кирпичную кладку, цементные штукатурки и асбоцементные плиты.

Упаковка
Бумажные
крафт-мешки

20 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Создает идеально гладкую поверхность
- Атмосферостойкая, водостойкая
- Пластичная
- Трещиностойкая
- Не требует армирования



Самая актуальная информация о продукции всегда на нашем сайте

Optimum

перейти на страницу продукта

GLIMS® Stukko-RF

ШПАТЛЕВКА ЦЕМЕНТНАЯ БАЗОВАЯ БЕЛАЯ



Смесь сухая шпатлевочная выравнивающая на цементном вяжущем, ручного нанесения для внутренних и наружных работ ГОСТ Р 33699. Выпускается по ТУ 5745-010-40397319-2003 № 0370/6.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа (вяжущее)	цемент
Цвет	белый
Толщина нанесения мин/макс, мм	1-12
Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м²	≈1,3
Жизнеспособность, мин	120
Количество воды на 1 кг сухой смеси, л	0,28-3
Максимальная фракция наполнителя, мм	0,5
Адгезия не менее, МПа	0,7
Прочность на сжатие не менее, МПа	7
Прочность на растяжение при изгибе не менее, МПа	2
Время полного набора прочности, суток	28
Водопоглощение не более, макс %	15
Марка по морозостойкости, циклов	100
Температура укладки мин/макс, °C	от +5 до +35
Температура эксплуатации мин/макс, °C	от -50 до +70

Шпатлевка GLIMS® Stukko-RF цементная белая для шпатлевания фасадов, стен, потолков и откосов в сухих и влажных помещениях под покраску, оклейку обоями, облицовку плиткой и декоративные штукатурки. Для внутренних и наружных работ. Наносится на основания из бетона, кирпичную кладку, цементные штукатурки и асбоцементные плиты. Толщина наносимого слоя от 1 до 12 мм.

Упаковка
Полиэтиленовые мешки/бумажные крафт-мешки

20 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Белый цвет
- Атмосферостойкая, водостойкая
- Пластичная
- Трещиностойкая
- Позволяет производить локальный ремонт оснований
- Не требует армирования
- Высокопрочная



Самая актуальная информация о продукции всегда на нашем сайте

Stukko-RF


перейти на страницу продукта



БЕЛЫЙ ЦВЕТ



МОРОЗОСТОЙКОСТЬ 100 ЦИКЛОВ



ТОЛЩИНА НАНЕСЕНИЯ

GLIMS® Plast-R

ШПАТЛЕВКА ГИПСОВАЯ ВЫСОКОПРОЧНАЯ



Смесь сухая шпатлевочная выравнивающая на гипсовом вяжущем, ручного нанесения для внутренних работ ГОСТ Р 58278-2018. Выпускается по ТУ 5745-010-40397319-2003 № 0370/4.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа (вяжущее)	гипс
Цвет	белый
Толщина нанесения мин/макс, мм	1-10 (локально до 40)
Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м²	≈1,2
Жизнеспособность, мин	60
Количество воды на 1 кг сухой смеси, л	0,4-0,45
Максимальная фракция наполнителя, мм	0,5
Адгезия не менее, МПа	0,4
Температура укладки мин/макс, °C	от +5 до +35
Температура эксплуатации мин/макс, °C	от 0 до +50

Упаковка
Бумажные крафт-мешки

20 кг

Шпатлевка GLIMS® Plast-R гипсовая белая высокопрочная для шпатлевания стен и потолков в сухих и умеренно влажных помещениях. Для внутренних работ. Наносится на основания из бетона, кирпичную кладку, гипсовые и цементные штукатурки, ГКЛ, ГКЛВ, ГВЛ и асбоцементные плиты.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокопрочная
- Легкое приготовление раствора, без комков
- Позволяет производить локальный ремонт оснований
- Пластичная
- Трещиностойкая
- Легко шлифуется
- Безусадочная



Самая актуальная информация о продукции всегда на нашем сайте

Plast-R


перейти на страницу продукта



БЕЛЫЙ ЦВЕТ



ТРЕЩИНОСТОЙКА



ТОЛЩИНА СЛОЯ

GLIMS® GypSlot

ШПАТЛЕВКА ВЫСОКО-ПРОЧНАЯ ДЛЯ ШВОВ ГКЛ И ГВЛ



Смесь сухая шпатлевочная финишная на гипсовом вяжущем, ручного нанесения для внутренних работ ГОСТ Р 58278. Выпускается по ТУ 5745-010-403973192003 № 0440/4.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа (вяжущее)	гипс
Цвет	белый
Толщина нанесения мин/макс, мм	0,2-5 (до 12)
Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м²	≈ 1,1
Жизнеспособность, мин	40
Количество воды на 1 кг сухой смеси, л	0,45-0,5
Максимальная фракция наполнителя, мм	0,2
Адгезия не менее, МПа	0,8
Температура укладки мин/макс, °C	от +5 до +35
Температура эксплуатации мин/макс, °C	от 0 до +50

Шпатлевка GLIMS® GypSlot гипсовая белая высокопрочная для заделки швов без серпянки, для монтажа штучных элементов и защитных уголков в сухих и умеренно влажных помещениях. Для внутренних работ. Наносится на основания из бетона, кирпичную кладку, гипсовые и цементные штукатурки, ГКЛ, ГКЛВ, ГВЛ и асбоцементные плиты.


Упаковка
Бумажные
крафт-мешки/
Полиэтиленовые
мешки
4/15 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА


- Не требует использования армирующих лент на швах ГКЛ, ГКЛВ и ГВЛ
- Легкое приготовление раствора, без комков
- Создает идеально гладкую поверхность
- Подходит для сплошного шпатлевания стен и потолков
- Высокопрочная
- Трещиностойкая
- Легко шлифуется
- Безусадочная



ТРЕЩИНО-СТОЙКАЯ



БЕЗУСАДОЧНАЯ



ТОЛЩИНА НАНЕСЕНИЯ



Самая актуальная информация о продукции всегда на нашем сайте

GypSlot

перейти на страницу продукта

GLIMS® SoftGyps

ШПАТЛЕВКА ГИПСОВАЯ ФИНИШНАЯ БЕЛАЯ



Смесь сухая шпатлевочная финишная на гипсовом вяжущем, ручного нанесения для внутренних работ ГОСТ Р 58278-2018. Выпускается по ТУ 5745-010-40397319-2003 № 0370/4.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа (вяжущее)	гипс
Цвет	белый
Толщина нанесения мин/макс, мм	0,5-5
Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м²	≈ 1,1
Жизнеспособность, мин	60
Количество воды на 1 кг сухой смеси, л	0,4-0,45
Максимальная фракция наполнителя, мм	0,3
Адгезия не менее, МПа	0,4
Температура укладки мин/макс, °C	от +5 до +35
Температура эксплуатации мин/макс, °C	от 0 до +50

Упаковка
Бумажные
крафт-мешки

18 кг

Шпатлевка GLIMS® SoftGyps гипсовая белая для финишного выравнивания стен и потолков в сухих и умеренно влажных помещениях под покраску, декоративные покрытия и оклейку обоями. Для внутренних работ. Наносится на основания из бетона, кирпичную кладку, гипсовые и цементные штукатурки, ГКЛ, ГКЛВ, ГВЛ и асбоцементные плиты.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Белый цвет
- Легкое приготовление раствора, без комков
- Создает идеально гладкую поверхность
- Пластичная
- Трещиностойкая
- Легко шлифуется
- Безусадочная




Самая актуальная информация о продукции всегда на нашем сайте

SoftGyps

перейти на страницу продукта



ТРЕЩИНО-СТОЙКАЯ



ТОЛЩИНА СЛОЯ



БЕЛЫЙ ЦВЕТ

GLIMS® SuperFinish PASTA

ШПАТЛЕВКА ПОЛИМЕРНАЯ ФИНИШНАЯ ГОТОВАЯ



Шпатлёвка полимерная финишная готовая к применению для внутренних работ. ГОСТ Р 52020-2003.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый
Расход смеси при толщине слоя 1 мм, кг/м²	≈1,6
Толщина нанесения мин/макс, мм	0,06-3
Адгезия к бетону в возрасте 3 суток не менее, МПа	0,4

Упаковка
Пластиковые
ведра

4,5/15 кг

Шпатлевка GLIMS® SuperFinish PASTA полимерная супербелая для шпатлевания стен, потолков в сухих и умеренно влажных помещениях под покраску, декоративные покрытия и оклейку обоями. Для внутренних работ. Наносится на основания из бетона, цементные и гипсовые штукатурки, ГКЛ, ГКЛВ, ГВЛ и асбоцементные плиты.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Супербелый цвет
- Низкий расход - 0,16 кг/м² при слое 0,1 мм
- Создает идеально гладкую поверхность
- Тонкослойная
- Суперпластичная
- Легко шлифуется



Самая актуальная информация о продукции всегда на нашем сайте

G-Plate


перейти на страницу продукта



БЕЛЫЙ ЦВЕТ




СОЗДАЕТ ИДЕАЛЬНО ГЛАДКУЮ ПОВЕРХНОСТЬ




ТОНКОСЛОЙНАЯ
ОТ 0,06 ДО 3 ММ



БЕЛЫЙ ЦВЕТ



СУПЕР-ПЛАСТИЧНАЯ



ТОЛЩИНА
НАНЕСЕНИЯ

GLIMS® WhitePolymer

ШПАТЛЕВКА ПОЛИМЕРНАЯ БЕЛАЯ ФИНИШНАЯ



Смесь сухая шпатлевочная финишная на полимерном вяжущем, ручного нанесения для внутренних работ. Выпускается по ТУ 5745-010-40397319-2003 № 0370/8.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа (вяжущее)	полимер
Цвет	белый
Толщина нанесения мин/макс, мм	0,1-4
Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м²	1,2
Жизнеспособность, суток	1-7
Количество воды на 1 кг сухой смеси, л	0,33-0,36
Максимальная фракция заполнителя, мм	0,1
Адгезия не менее, МПа	0,3
Время полного набора прочности, суток	3
Температура укладки мин/макс, °C	от +5 до +35
Температура эксплуатации мин/макс, °C	от 0 до +50

Шпатлевка GLIMS® WhitePolymer полимерная супербелая для шпатлевания стен, потолков в сухих и умеренно влажных помещениях под покраску, декоративные покрытия и оклейку обоями. Для внутренних работ. Наносится на основания из бетона, кирпичную кладку, цементные и гипсовые штукатурки, ГКЛ, ГКЛВ, ГВЛ и асбоцементные плиты.

Упаковка
Бумажные
крафт-мешки/
полиэтиленовые
мешки

20/5 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Супербелый цвет
- Создает идеально гладкую поверхность
- Быстрое высыхание
- Тонкослойная
- Суперпластичная
- Легко шлифуется
- Безупречное сведение слоев
- Экономичная



Самая актуальная информация о продукции всегда на нашем сайте

WhitePolymer

перейти на страницу продукта

ГРУНТОВКИ

GLIMS® GoldPrime-Грунт

ГРУНТОВКА-КОНЦЕНТРАТ 1:10



Полимерная грунтовка концентрат для укрепления поверхности, для внутренних и наружных работ. Выпускается по ТУ 5775-007-40397319-2004 № Г-7011.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Белый
Вид дисперсии	акрилатная
Расход раствора, кг/м²	0,08-0,2
Время высыхания до степени 3 не более, ч	2
Плотность, г/см³	1,02-1,05
Температура укладки мин/макс, °C	от +5 до +35
Температура эксплуатации мин/макс, °C	от -50 до +70

УПАКОВКА
Пластиковые
канистры

1 л

Грунтовка-концентрат GLIMS®GoldPrimeГрунт 1:10 влагостойкая с антисептиком, для укрепления и обеспыливания впитывающих оснований из бетона, пено-газобетона, газосиликата, кирпичной кладки, штукатурок, ГКЛ, ГКЛВ и ГВЛ, наливных оснований на цементной и гипсовой основе. Применяется перед укладкой штукатурок, шпатлёвок, плиточных клеев, наливных полов, декоративных финишных покрытий, поклейкой обоев и окраской. Разбавление водой до соотношения 1:10. Для наружных и внутренних работ.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Для наружных и внутренних работ
- Сокращает расходы на транспортировку и хранение
- Глубоко проникает, укрепляет и обеспыливает основание
- Укрепление слабых основания в 1 слой
- Обеспечивает безупречное сцепление между отделочными материалами
- Водостойкая
- С антисептиком, предотвращает появление и развитие грибка
- Сохраняет высокую паропроницаемость основания
- Снижает впитывающую способность основания



Самая актуальная информация о продукции всегда на нашем сайте

GoldPrime-Грунт

перейти на страницу продукта

1:10

КОНЦЕНТРАТ



С АНТИСЕПТИКОМ



ЭКОНОМИЧНЫЙ
РАСХОД



Полимерная грунтовка концентрат для укрепления поверхности, для внутренних и наружных работ. Выпускается по ТУ 5775-007-40397319-2004 № Г-7011.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый
Вид дисперсии	акрилатная
Расход раствора, кг/м²	0,08-0,2
Время высыхания до степени 3 не более, ч	2
Температура укладки мин/макс °С	от +5 до +35
Температура эксплуатации мин/макс, °С	от -50 до +70

Упаковка
Пластиковые
канистры

1/10 л

Грунтовка-концентрат GLIMS®HeadPrimeГрунт 1:5 влагостойкая с антисептиком, для укрепления и обеспыливания впитывающих оснований из бетона, пено – газобетона, газосиликата, кирпичной кладки, штукатурок, ГКЛ, ГКЛВ и ГВЛ, наливных оснований на цементной и гипсовой основе. Применяется перед укладкой штукатурок, шпатлёвок, плиточных клеев, наливных полов, декоративных финишных покрытий, поклейкой обоев и окраской. Разбавление водой до соотношения 1:5. Для наружных и внутренних работ.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Для наружных и внутренних работ
- Сокращает расходы на транспортировку и хранение
- Глубоко проникает, укрепляет и обеспыливает основание
- Укрепление слабых основания в 1 слой
- Обеспечивает безупречное сцепление между отделочными материалами
- Водостойкая
- С антисептиком, предотвращает появление и развитие грибка

- Сохраняет высокую паропроницаемость основания
- Снижает впитывающую способность основания



Самая актуальная информация о продукции всегда на нашем сайте

HeadPrime-Грунт

перейти на страницу продукта



КОНЦЕНТРАТ



С АНТИСЕПТИКОМ



ЭКОНОМИЧНЫЙ
РАСХОД



Полимерная грунтовка для укрепления поверхности, для внутренних и наружных работ. Выпускается по ТУ 5775-007-40397319-2004 № Г-7011.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый
Время высыхания до степени 3 не более, ч	2
Плотность, г/см³	1,02
Температура нанесения мин/макс °С	от +5 до +35
Температура эксплуатации мин/макс, °С	от -50 до +70

Упаковка
Пластиковые
канистры

5/10 л

Грунтовка GLIMS®DeepPrimeГрунт водостойкая с антисептиком для укрепления и обеспыливания впитывающих оснований из бетона, пено– газобетона, газосиликата, кирпичной кладки, штукатурок, ГКЛ, ГКЛВ и ГВЛ, наливных оснований на цементной и гипсовой основе. Применяется перед укладкой штукатурок, шпатлёвок, плиточных клеев, наливных полов и декоративных финишных покрытий. Готовая к применению, не требует добавления воды. Для наружных и внутренних работ.

ПРЕИМУЩЕСТВА


- Для наружных и внутренних работ
- Глубоко проникает, укрепляет и обеспыливает основание
- Обеспечивает безупречное сцепление между отделочными материалами
- Водостойкая
- С антисептиком, предотвращает появление и развитие грибка
- Сохраняет высокую паропроницаемость основания
- Снижает впитывающую способность основания»



Самая актуальная информация о продукции всегда на нашем сайте

DeepPrime-Грунт

перейти на страницу продукта



ПРОНИКАЕТ И
СВЯЗЫВАЕТ



С АНТИСЕПТИКОМ



ЭКОНОМИЧНЫЙ
РАСХОД



GLIMS® HydroPrimer

ГРУНТОВКА ПОД ГИДРОИЗО-
ЛЯЦИЮ ГЛУБОКОГО ПРОНИК-
НОВЕНИЯ



Полимерная грунтовка для укрепления поверхности, для внутренних и наружных работ. Выпускается по ТУ 5775-007-40397319-2004 № Г-7011.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый
Плотность, г/см³	1,02
Расход, кг/м²	0,1-0,2
Время высыхания до степени 3 не более, ч	2
Температура нанесения мин/макс °С	от +5 до +35
Температура эксплуатации мин/макс, °С	от -50 до +70

Упаковка
Пластиковые
ведра

5 кг

Грунтовка GLIMS®HydroPrimer водостойкая с антисептиком для укрепления и обеспыливания впитывающих оснований перед укладкой гидроизоляционных материалов. Обеспечивает надёжное соединение гидроизоляционных составов с основанием. Наносится на минеральные основания из бетона, пено – газобетона, газосиликата, кирпичной кладки, штукатурок, ГКЛ, ГКЛВ и ГВЛ, наливных оснований на цементной и гипсовой основе. Готовая к применению, не требует добавления воды. Для наружных и внутренних работ.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает повышенную адгезию между основанием и гидроизоляцией
- Обладает повышенной проникающей способностью и водостойкостью
- Укрепляет поверхность
- Выравнивает впитывающую способность основания
- Облегчает равномерность нанесения гидроизоляции
- Не создает пленку и не снижает паропроницаемость



Самая актуальная информация о продукции всегда на нашем сайте

HydroPrimer

перейти на страницу продукта



ОБЛЕГЧАЕТ
НАНЕСЕНИЕ
ГИДРОИЗОЛЯЦИИ



С АНТИСЕПТИКОМ



ЭКОНОМИЧНЫЙ
РАСХОД

GLIMS® ColorPrime

ГРУНТОВКА ГЛУБОКО-
ГО ПРОНИКНОВЕНИЯ



Полимерная грунтовка для укрепления поверхности, для внутренних и наружных работ. Выпускается по ТУ 5775-007-40397319-2004 № Г-7012.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	желтый
Плотность, г/см³	1,02
Расход, кг/м²	0,2-0,4
Время высыхания до степени 3 не более, ч	2
Температура нанесения мин/макс, °С	+5 до +35
Температура эксплуатации мин/макс, °С	-50 до +70

Упаковка
Пластиковые
канистры

10 кг

Грунтовка GLIMS®PRO ColorPrime водостойкая для снижения и выравнивания впитываемости оснований из бетона, наливных оснований и стяжек на цементной основе. Применяется перед укладкой наливных полов и декоративных финишных покрытий. Готовая к применению, не требует добавления воды. Для наружных и внутренних работ.

ПРЕИМУЩЕСТВА


- Повышает удобоукладываемость наливных покрытий
- Желтый цвет, позволяет контролировать равномерность нанесения грунта
- Предотвращает появление пузырей и кратеров на поверхности наливного пола
- Заполняет микротрещины и микропоры
- Укрепляет основание и увеличивает адгезию
- Выравнивает впитывающую способность основания
- Водостойкая
- Для наружных и внутренних работ




Самая актуальная информация о продукции всегда на нашем сайте

Color prime

перейти на страницу продукта



КОЛЕРОВАН В
ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ



С АНТИСЕПТИКОМ



ЭКОНОМИЧНЫЙ
РАСХОД



Полимерная грунтовка для закрепления поверхности для внутренних и наружных работ. Выпускается по ТУ 5775-007-40397319-2004 №Г-7010.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый
Вид дисперсии	акрилатная
Плотность, г/см³	1,05
Расход, кг/м²	0,1-0,3
Температура укладки мин/макс °С	от +5 до +35
Температура эксплуатации мин/макс, °С	от -50 до +70

Упаковка
Пластиковая
канистра

5 л

Пропитка (кюринг) GLIMS® PRO Cure-A латексная для ухода за свежееуложенным и затвердевшим бетоном. Препятствует испарению воды из бетона и способствует более полной гидратации цемента. Формирует упрочняющий слой, обеспыливает поверхность бетона и повышает его устойчивость к истиранию. Снижает впитывающую способность бетона к маслам и нефтепродуктам, предотвращая его разрушение.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Препятствует испарению воды из свежееуложенного бетона и способствует более полной гидратации цемента
- Создает оптимальные условия твердения бетона в период набора прочности
- Упрочняет поверхностные слои бетона за счет образования полимер-цементного вяжущего
- Обеспыливает поверхность бетона
- Повышает устойчивость к истиранию бетонного покрытия
- Экологически безопасен в работе и эксплуатации

- Не содержит органических растворителей, без запаха



Самая актуальная информация о продукции всегда на нашем сайте

Cure-A

перейти на страницу продукта



СОЗДАЕТ ПЛЕНКУ



БЕЗ ЗАПАХА



ЭКОНОМИЧНЫЙ
РАСХОД



Фунгицид-концентрат для обработки заражённых поверхностей, для внутренних и наружных работ. Выпускается по ТУ 20.59.59-018-40397319-2018.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	полупрозрачная жидкость с желто-зеленым оттенком
Плотность, г/см³	1,04
Расход, кг/м²	≈0,1-0,2
Время высыхания, ч	≈2
Температура укладки мин/макс °С	от 0 до +35
Температура эксплуатации мин/макс, °С	от -50 до +70

Упаковка
Пластиковая
канистра

1 л

Фунгицид-концентрат GLIMS®FungiDoctor эффективное средство от плесени для уничтожения и профилактики грибковых, плесневых, водорослевых, мховых и прочих растительных очагов заражения. Для обработки поверхностей из бетона, натурального и искусственного камня, кирпича, штукатурок, газосиликата, пенобетона, покрытий кровли на битумной или полимерной основе, керамической, бетонной черепицы и прочих.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Уничтожение и профилактика биологических поражений строительных конструкций: грибки, плесень, мхи, водоросли и прочие растительные загрязнения
- Ложится на сырые и сухие основания
- Глубоко проникает во впитывающие основания
- Не токсичен, безопасен в работе и эксплуатации
- Не содержит органических растворителей, без запаха



Самая актуальная информация о продукции всегда на нашем сайте

FungiDoctor

перейти на страницу продукта



ПРОТИВ ГРИБКА
И ПЛЕСЕНИ



БЕЗ ЗАПАХА



ЭКОНОМИЧНЫЙ
РАСХОД

GLIMS® Бето Contact

БЕТОНОКОНТАКТ ГРУН-
ТОВКА АДГЕЗИОННАЯ



Полимерная адгезионная грунтовка для укрепления поверхности с кварцевым наполнителем, для внутренних работ. Выпускается по ТУ 5700-008-40397319-02N°F-8010.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	розовый
Вид дисперсии	акрилатная
Плотность, г/см³	1,3 – 1,5
Расход, кг/м²	0,25-0,35
Максимальная фракция наполнителя, мм	0,63
Время высыхания до степени 3 не более, ч	3
Температура укладки мин/макс, °C	от +5 до +35
Температура эксплуатации мин/макс, °C	от 0 до +70

Упаковка

Пластиковые
ведра

4/6/12/15 кг

Грунтовка бетоноконтант GLIMS®БетоContact адгезионная для предварительной подготовки бетонных, гладких, глянцевых, плотных и слабовпитывающих оснований. Применяется на основаниях: бетон, керамическая плитка, керамический гранит, стеклянная плитка, стекло, натуральный камень, поверхности, окрашенные масляной или алкидной краской и прочие плотные основания. Комбинация специально подобранных полимеров с кварцсодержащими наполнителями в инновационной формуле Polymer-X образует синергетический эффект их взаимодействия, обеспечивает надёжное сцепление с плотными основаниями и формирует адгезионную шероховатую поверхность. На подготовленное с помощью GLIMS®БетоContact основание можно применять штукатурные, ремонтные или клеевые растворы для крепления тяжёлых плит или формирования тонких слоёв отделки. Готовая, не требует добавления воды. Выдерживает 5 циклов заморозки до -40°C. Для внутренних работ.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Инновационная формула Polymer-X обеспечивает надежное сцепление гипсовых и цементных отделочных материалов с плотными непитывающими основаниями
- Создает развитую шероховатую адгезионную поверхность
- Розовый цвет выделяет обработанную площадь
- Не содержит органических растворителей, без запаха

- Экологически безопасна в применении и эксплуатации



Самая актуальная информация о продукции всегда на нашем сайте

БетоContact

перейти на страницу продукта



ЛЕГКОЕ
НАНЕСЕНИЕ



БЕЗ ЗАПАХА



ЭКОНОМИЧНЫЙ
РАСХОД

**ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ СУХИХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ.
ВСЕ ЭТАПЫ, ОДИН БРЕНД —
БЕЗ КОМПРОМИССОВ.**

GLIMS



**ЛЕТ ПРОИЗВОДИМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ**

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

АО «ГЛИМС-Продакшн»

Адрес: 142116, Московская область,
г. о. Подольск, п. Сельхозтехника,
Домодедовское ш., д. 20 г.

Техподдержка: 8 800 333 8334

Тел: +7 (495) 500 5753

E-mail: info@glims.ru

официальный сайт



GLIMS.RU